


## weberniv ext



- Autonivelant
- Peut rester nu
- Réalisation en pente possible



Mortier d'égalisation des sols intérieurs et extérieurs neufs

### DOMAINES D'UTILISATION

- pour le ragréage et le lissage des sols intérieurs et extérieurs neufs, avant la pose d'un revêtement
- **Épaisseurs d'application**
  - de 3 à 15 mm en une seule passe
  - ponctuellement jusqu'à 20 mm
- **Revêtements associés**
  - carrelage, peinture de sol
  - weberniv ext peut rester nu
- **Colles compatibles**
  - weberniv ext est compatible avec des colles carrelages

### SUPPORTS ADMIS

- **sols intérieurs et extérieurs neufs**

chape ciment \*

dalle béton \*

éléments en béton préfabriqué \*

\* après primaire weberprim tac

### LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez pas weberniv ext sur :
- sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
- sols friables ou instables
- sols industriels
- anciens revêtements
- supports bois
- sols ne permettant pas d'écoulement des eaux de pluie

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

### CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- temps de repos avant étalement : 2 minutes
- durée pratique d'utilisation : 20 à 30 minutes
- délai d'attente avant circulation piétonnière : de 2 à 4 heures
- délai pour ponçage éventuel : de 2 à 8 heures
- temps de séchage avant application du revêtement :
- carrelage : de 8 à 12 heures
- peinture de sol : 72 heures

ces valeurs mesurées à +20°C sont allongées à basse température, réduites par température plus élevée

## **PERFORMANCES**

- classification selon EN 13813 : CT-C16F4RWA20
- adhérence sur béton :  $> 1 \text{ N/mm}^2$
- résistance en traction/flexion :  $4 \text{ N/mm}^2$
- résistance en compression :  $12 \text{ N/mm}^2$
- comportement au feu : A1 (incombustible)

ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier

## **PRÉPARATION DES SUPPORTS**

- les supports doivent être parfaitement durs, rigides et propres
- weberniv ext peut être appliqué sur support humide mais non ruisselant et sans stagnation d'eau
- éliminez par grattage toutes traces de peinture, plâtre, laitance du béton ou traces de colle
- éliminez par lavage à haute pression les mousses et lichens
- dépoussiérez soigneusement (par aspiration)
- rebouchez les trous ou les irrégularités importantes avec weberfloor 4040
- réservez un joint périphérique de 5 mm environ, qui sera ensuite calfeutré avec un matériau compressible, lorsque l'épaisseur du mortier est  $\geq 5 \text{ mm}$
- appliquez au rouleau ou à la brosse, une couche de primaire weberprim tac. Laissez sécher 1 à 4 heures

## **CONDITIONS D'APPLICATION**

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- respectez les formes de pente du support
- n'appliquez pas sur support gelé ni sur support chaud, en plein soleil ou par vent sec

## **APPLICATION**

- les supports doivent être parfaitement durs, rigides et propres
- weberniv ext peut être appliqué sur support humide mais non ruisselant et sans stagnation d'eau
- éliminez par grattage toutes traces de peinture, plâtre, laitance du béton ou traces de colle
- éliminez par lavage à haute pression les mousses et lichens
- dépoussiérez soigneusement (par aspiration)
- rebouchez les trous ou les irrégularités importantes avec weberfloor 4040
- réservez un joint périphérique de 5 mm environ, qui sera ensuite calfeutré avec un matériau compressible, lorsque l'épaisseur du mortier est  $\geq 5 \text{ mm}$
- appliquez au rouleau ou à la brosse, une couche de primaire weberprim tac. Laissez sécher 1 à 4 heures

## **RECOMMANDATIONS**

- respectez les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou des dalles béton. Utilisez des profilés en plastique adaptés à l'épaisseur du mortier
- appliqué respectez le taux de gâchage en extérieur, le support doit présenter une légère pente pour l'évacuation des eaux
- weberniv ext est aussi applicable avec une pompe à gâchage continu : réglez le débit d'eau et la pression selon les instructions du fabricant de la machine

## **EMBALLAGES**

- sac de 25 kg

## **COULEUR**

- gris

## **CONSUMATION**

- environ  $1,8 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$  d'épaisseur

## **OUTILLAGE**

- lisseuse inox, rouleau laine, brosse, malaxeur électrique lent, rouleau débulleur

## **CONSERVATION**

- 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

