

Breplasta[®]

Spritzspachtel Grob



- Spuit tot 6mm dik in één laag
- Ook zeer geschikt om decoratieve en rustieke structuren te spuiten
 - Verspuitbaar met wormpomp en airless
 - Lang verwerkbaar
 - Eenvoudig te schuren
- Emissiearm, weekmaker-en oplosmiddelvrij



Breplasta®

Spritzspachtel Grob

Kant-en-klare, witte spuitplamuur met zeer hoog vulvermogen

PRODUCTINFORMATIE

Breplasta Spritzspachtel Grob is een witte kant-en-klare en zeer vullende spuitplamuur voor toepassing binnenshuis.

Breplasta Spritzspachtel Grob is ideaal om met de spuitmachine snel en gemakkelijk een rustiek decoratief effect te bekomen. Breplasta Spritzspachtel Grob wordt eveneens gebruikt voor het uitvlakken van oneffen ondergronden. Grob kan worden gebruikt als eerste vullende laag, maar ook als eindlaag als de eindafwerking (bv vlies) dit toelaat.

Geschikte ondergronden zijn o.a. kalkzandsteen, structuur- en sierpleisters, mat geschilderde glasvezelweefsels, beton, cellenbeton, vlak metselwerk, enz.

Ook op goed vastzittende wand-en plafondverven (mat, semi-mat en satijn) is er een zeer goede hechting.

INSTRUCTIES

Breplasta Spritzspachtel Grob is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

Met een geschikte spuitmachine (zware airless of wormpomp) aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden. De aanbevolen tipgrootte voor airlesstoepassing is 0.033" of groter.

Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn.

De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Pas na volledige uitharding met de volgende bewerking beginnen.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren.

Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren.

Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m²/mm laagdikte
(= ca. 1,7 kilo/m²/mm)

DROOGTIJD

Gewoonlijk zijn dunne lagen de volgende dag schuurbaar en overschilderbaar.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Hou dus bij dikkere lagen, lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd.

De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet

Korrelgrootte: Max. 0,25 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.7 kg/l

pH: Ca. 9

Kleur: wit

Vulvermogen (nat): 0 tot 6mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic emmer of zak van 15 L

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.

Breplasta productinformatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruikers dragen zelf verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij de meest recente uitgave van dit informatieblad gebruiken. Bij twijfel gelieve contact te nemen via dalapro@weber-belgium.be om de juistheid van de informatie te controleren.

Laatste update: 3 november 2017

Breplasta®