

Strikotherm ORION O2



APPLICABLE À LA
SPATULE EN INOX



AAN TE BRENGEN
MET RVS SPAAN

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI



GEBRUIKS-
TEMPERATUUR

- Extrêmement léger
- Perméable à la vapeur
- Traitement léger
- Rendement très élevé
- Finition matte

Enduit décoratif léger à base de silicone avec structure de grain lisse pour les systèmes d'isolation de façade

DOMAINES D'UTILISATION

- enduit décoratif en tant que finition pour le système d'isolation de façade Strikotherm COMFORT O2
- convient pour les applications extérieures en tant qu'enduit décoratif de qualité supérieure avec une structure de grain lisse et une apparence minérale
- enduit à base de silicone industriel de qualité supérieure à base d'émulsion de résine de silicone combinée à des liants de haute qualité et avec ajout d'adjuvants et produits de remplissage pour une bonne capacité de traitement
- Strikotherm crépi ORION O2 est très léger, inodore, résistant aux rayures et aux coups, garantit une élasticité durable et est perméable à la vapeur
- Strikotherm crépi ORION O2 est résistant aux intempéries, à la pluie et ne nécessite que peu d'entretien

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, d'huile de coffrage, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence
- masquez préalablement les éléments de construction qui ne doivent pas être traités avec du papier et du ruban adhésif. Retirez-les directement après le traitement de Strikotherm primaire BGI

sur l'isolation de façade Strikotherm

- la couche de textile-mortier doit être sèche à l'air et avoir durci pendant min. 72 heures (en fonction des conditions climatiques)
- traitez ensuite le support avec Strikotherm primaire BGI, dans la couleur de la couche de finition
- laissez sécher pendant min. 24 heures

sur système d'enduits Strikocem/Strikolith

- prétraitez le support avec Strikotherm primaire BGI, dans la couleur de la couche de finition
- laissez sécher pendant min. 24 heures

PERFORMANCES

- S.G. : $\pm 1,15 \text{ g/cm}^3$
- valeur PH : ± 8
- viscosité : $\pm 250 \text{ Pa.s.}$
- granulométrie : 1,5 mm

SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux, mortier de collage et de base organique et supports liés au plâtre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- respectez les mesures de précaution indiquées sur l'emballage

RECOMMANDATIONS

- nettoyez les pinceaux et les outils à l'eau directement après leur utilisation
- protégez Strikotherm crépi ORION O2 contre les conditions climatiques pendant et après l'application
- avant utilisation, mélangez plusieurs seaux de Strikotherm crépi ORION O2
- selon les normes du CSTC, les couleurs sombres ne sont pas recommandées

EMBALLAGES

- seau de 15 kg

COULEUR

- blanc
- couleur sur demande

CONSOMMATION

- granulométrie 1,5 mm : $\pm 1,5 \text{ kg/m}^2$

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur