

Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE



- Résistant aux algues et la saleté
- Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂
- Excellente adhérence grâce à la silicification

Enduit à base de silicate décoratif pour une utilisation extérieure

DOMAINES D'UTILISATION

- enduit décoratif en tant que finition pour le système d'isolation de façade Strikotherm COMFORT
- enduit à base de silicate industriel de qualité supérieure à base de liant et de verre soluble de haute qualité, de charges naturelles et d'additifs éprouvés pour améliorer l'adhérence et la maniabilité

SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux, mortier de collage et de base organique et supports liés au plâtre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- respectez les mesures de précaution indiquées sur l'emballage

PERFORMANCES

- coefficient d'absorption d'eau : W2
- valeur sD : V1 (< 0,1)
- S.G : ± 1,7 g/cm³
- valeur PH : ± 11
- granulométrie : 0,5 mm

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, d'huile de coffrage, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence
- masquez préalablement les éléments de construction qui ne doivent pas être traités avec du papier et du ruban adhésif. Retirez-les directement après le traitement
- traiter ensuite le support avec Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE dans la couleur de la couche de finition
- laisser sécher 72 heures

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne traitez pas Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE à une température du support et de l'air inférieure à +5°C ou si du gel est prévu

APPLICATION

- Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE est prêt à l'emploi
- mélangez bien l'enduit à base de silicate Strikotherm
- si nécessaire, diluez éventuellement Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE avec maximum 2% d'eau propre
- appliquez Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE de manière uniforme à l'aide d'une truelle en acier inoxydable sur l'épaisseur des grains
- après un certain séchage, poncez Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE avec une éponge douce et fine
- afin d'éviter les taches, toute la surface doit être poncée avec une éponge sèche
- protégez Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE pendant et après l'application contre les influences climatiques
- pour les applications extérieures, toujours peindre Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE avec Strikolith

Pearlcoat

RECOMMANDATIONS

- nettoyez les pinceaux et les outils à l'eau directement après leur utilisation
- protégez Strikotherm enduit de parement à frotter SILICATE contre les conditions climatiques pendant et après l'application
- selon les normes du CSTC, les couleurs sombres ne sont pas recommandées

EMBALLAGES

- seau de 22 kg

COULEUR

- blanc
- couleur sur demande

CONSOMMATION

- $\pm 3,5 \text{ kg/m}^2$

CONSERVATION

- 6 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur