

Weber Colle carrelage flexible et légère gris



- Colle pour carrelage flexible, légère et peu poussiéreuse pour la pose de carreaux de mur et de sol en céramique
- Colle à carrelage flexible et allégée pour le carrelage des murs et des sols, à l'intérieur comme à l'extérieur
- Utilisable en couche mince, moyenne et fluide
- Convient pour la pose de carreaux sur carreaux et pour le chauffage par le sol
- Praticable après seulement 10 heures
- Pouvoir d'adhérence initial très élevé

Cette colle carrelage allégée en poudre est aussi solide que les autres colles à carrelage, mais beaucoup plus légère en poids. De plus, vous obtenez autant de kg de colle à carrelage à partir d'un seul sac qu'avec d'autres colles carrelage. Flexible, allégée, réduite en émission de poussière, et idéal pour la pose de carrelages sur des murs et des sols en céramique.

Domaines d'utilisation

- Applicable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Pour le collage de tous les carreaux de céramique sur presque tous les supports et sur divers revêtements en bois.
- La Colle à carrelage flexible allégée Weber convient pour les carreaux de pierre naturelle insensibles à la décoloration, la mosaïque, etc.
- La Colle à carrelage flexible allégée Weber peut être utilisée sur les sols en ciment, les sols à base de gypse, les sols avec chauffage par le sol, le béton, les plaques de fibro-plâtre, les couches de plâtre, les briques de silico-calcaire, le béton cellulaire, les panneaux de mousse phénolique, les carreaux existants, etc.
- Parmi les autres applications, citons notamment les terrasses extérieures et les piscines.

Emballages

sac de 15 kg et boîte de 2,5 kg

Performances

- certificat EC1 plus

Couleur

Gris

CE classification

C2TE S1 selon la norme EN 12004.

Outillage

Truelle, spatule dentelée, malaxeur électrique (600 TPM).

Consommation

- La consommation dépendra de la taille et du relief du carrelage, du degré de planéité du support, de la méthode de collage et du type de peigne à colle.
- Sur la base de la dentelure du peigne à colle, vous pouvez obtenir une indication de la consommation dans l'aperçu ci-dessous :
- Dentelure de 4 mm : 1 kg/m²
- Dentelure de 6 mm : 1,3 kg/m²
- Dentelure de 8 mm : 1,8 kg/m²
- Dentelure de 10 mm : 2,1 kg/m²

Weber Colle carrelage flexible et légère gris

Quantité d'eau

Mélangez 15 kg de Colle à carrelage flexible allégée Weber avec 6,7 à 7,8 litres d'eau. Mélangez 2,5 kg de colle à carrelage allégée Weber avec 1,1 à 1,3 litre d'eau.

Informations supplémentaires

- Temps de mise en oeuvre : environ 3 heures. Classe : C2TE S1.
- Durée pratique d'ouverture : environ 30 minutes.
- Temps de correction : environ 25 minutes.
- Temps d'attente pour la suite des travaux : minimum 10 heures.
- Temps d'attente pour la mise en service : 10 à 36 heures (selon la température).
- Épaisseur de mise en oeuvre : jusqu'à 2 - 15 mm.
- Adhérence initiale : 1N/mm².
- Adhérence après traitement thermique : 1 N/mm².
- Adhérence après les cycles de gel/dégel : 1 N/mm².
- Testé selon les normes européennes : EN 12004.

Conservation

18 mois à compter de la date de production si le produit est stocké au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine fermé.

Précautions d'utilisation

Appliquez l'adhésif à des températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C. Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou dégelées, en plein soleil, sur des surfaces chaudes ou sur un chauffage par le sol en fonctionnement. Coupez le chauffage par le sol au moins 24 heures à l'avance. Lorsque vous le remettez en marche, réchauffez le sol de manière progressive. Pour le marbre clair, la mosaïque de verre et les applications similaires, utilisez la colle (blanche) allégée webercol LC 220.

Conseils

Besoin de d'abord niveler le sol ? Faites votre choix dans la gamme de produits de nivellement Weber.