

webercol TB



- Aussi préconisé supports irréguliers
- Applicable en technique de pose traditionnelle et sur chape fraîche
- Épaisseur de pose variable de 5 à 35 mm



webercol TB est une colle à carrelage épaisse et flexible pour la pose de carrelages et de pierres naturelles. Cette colle à carrelage convient pour les sols intérieurs et extérieurs, en construction neuve ou en rénovation. Épaisseur de pose de 5 à 35 mm.

DOMAINES D'UTILISATION

- pose de carrelages et de pierres naturelles de toutes porosités, de petits à grands formats, sur sols intérieurs et extérieurs, en neuf et en rénovation

LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez pas webercol TB :
- sur murs intérieurs et extérieurs, en façade
- sur dalle béton avec curing compound
- sur métal
- sur polyester
- sur supports à faible cohésion
- pour le collage des carreaux à base de résin

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation du mélange : 4 heures
 - temps ouvert pratique : 20 minutes
 - délai d'ajustabilité : 15 minutes
 - temps d'attente pour faire les joints :
 - en pose collée : 24 heures minimum
 - en pose scellée : 48 heures minimum
 - délai pour mise en circulation du sol :
 - en pose collée : 24 heures minimum
 - en pose scellée : 48 heures minimum
 - épaisseur de pose : de 5 à 35 mm
- ces valeurs mesurées à +20°C sont allongées à basse température, réduites par température plus élevée

PERFORMANCES

- classification C2
 - certificat EC1 plus
 - adhérence initiale : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - adhérence après action de la chaleur : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - adhérence après action de l'eau : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
 - adhérence après cycles gel/dégel : $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être secs (sauf pour les chapes fraîches et lits de sable stabilisé), propres, résistants, stables,

- sains et cohésifs
- éliminez toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment
 - dépoussiérez par aspiration
 - sur supports excessivement poreux à base ciment, appliquez au préalable le primaire weberprim tac. Laissez sécher 1 à 4 heures
 - en cas de trous importants, rebouchez-les avec weberrep beton ou weberfloor 4040 au moins 48 heures avant la pose du revêtement
 - sur supports anciens (carrelage, peinture, résine de sol, dalles vinyles rigides), appliquez au préalable le primaire weberprim bond mono. Laissez sécher 1 à 3 heures. weberprim bond mono reste légèrement poisseux

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- n'appliquez pas sur support gelé ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur support chaud, sur sol chauffant en service (arrêtez le chauffage 48 heures avant)

APPLICATION

- gâchez à l'aide un malaxeur électrique lent (500 tr/min) avec 4 à 4,5 l d'eau propre par sac de 20 kg
- réglez la consistance de la colle carrelage selon la technique et l'épaisseur de pose envisagées. Laissez reposer 5 minutes
- **Pose collée**
- étaler webercol TB sur le support bien sec, puis réglez l'épaisseur avec une taloche crantée choisie selon le format du carreau et la planéité du support
- le transfert de colle doit être 80% au minimum. Contrôlez régulièrement le transfert de colle
- prévoyez pour des carreaux de grands formats et sur support peu plan et en cas de sol chauffant, pour application extérieur et pour des revêtement en pierres naturelles un transfert de colle de 100%
- pour les carreaux en ciment ou les carrelages en composite lié au ciment : consultez toujours la fiche technique des carreaux ou consultez-nous
- **Pose scellée**
- étalez et nivelez webercol TB au fur et à mesure de l'avancement de l'application en réalisant un lit de colle carrelage variant entre 5 et 35 mm d'épaisseur selon la nature du support et du revêtement à poser
- pour des carreaux de grands formats, peignez la surface du lit de colle carrelage afin d'obtenir un meilleur transfert
- battez les carreaux ou exercez une forte pression pour chasser l'air et assurer un bon transfert
- éliminez les traces de webercol TB sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application (plus particulièrement pour les revêtements en terre cuite)

RECOMMANDATIONS

- pour les carreaux en ciment ou les carrelages en composite lié au ciment consultez toujours la fiche technique du carreaux ou consultez-nous
- le transfert de colle doit être 80% au minimum. Contrôlez régulièrement le transfert de colle
- prévoyez en cas de sol chauffant, pour application extérieur et pour des revêtement en pierres naturelles un transfert de colle de 100%

EMBALLAGES

- sac de 20 kg

COULEUR

- blanc

CONSOMMATION

- environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur, dépend du format et du relief du carreau, du mode d'encollage et de la taloche crantée utilisée

OUTILLAGE

- truelle, taloche crantée, malaxeur électrique lent

CONSERVATION

- 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité

SUPPORTS ADMIS

SUPPORT

SOLS INTERIEURS	PETIT	MOYEN	GRAND	XXL
dalle béton	x	x		
chape ciment durcie ou fraîche	x	x		
sable stabilisé (150 kg de ciment/m ³ de sable)	x	x		
sol chauffant par eau chaude	x	x		
mortier d'égalisation des sols sur support ciment	x	x		
carrelage ** sur support ciment	x	x		
peinture ** sur support ciment	x	x		
résine de sol ** sur support ciment	x	x		
SOLS EXTERIEURS	PETIT	MOYEN	GRAND	XXL
dalle béton	x	x		
chape ciment durcie ou fraîche	x	x		
sable stabilisé (150 kg de ciment/m ³ de sable)	x	x		
mortier d'égalisation des sols sur support ciment	x	x		

* na grondlaag **weberprim tac**
 ** na grondlaag **weberprim bond**
 *** raadpleeg weber

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²