

## Strikotherm primer SILICAAT



- Dampdoorlatend
- Weersbestendig en slagregendicht

Verplichte hechtbrug voor SILICAAT sierpleisters

### **GEBRUIK**

- hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld voorstrijkmiddel op basis van waterglas en een hoogwaardig dispersiebindmiddel

### **TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

- minerale ondergronden
- organische lijm- en wapeningsmortel

### **GEBRUIKSVORZORGEN**

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### **PRESTATIES**

- S.G :  $\pm 1,6 \text{ g/cm}^3$
- PH-waarde :  $\pm 11$
- viscositeit: 12000 – 16000 m Pa.s.

### **VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN**

- de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden
- maskeer de niet te behandelen bouwdelen vooraf met papier en plakband. Verwijder deze direct na het verwerken van Strikotherm primer SILICAAT
- behandel de ondergrond hierna met Strikotherm primer SILICAAT in de kleur van de afwerklaag
- laat min. 72 uur drogen

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- verwerk Strikotherm primer SILICAAT niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 8°C of te verwachten vorst

### **AANBRENGEN**

- breng Strikotherm primer SILICAAT met een blokkwast of roller aan
- verdun Strikotherm primer SILICAAT indien nodig eventueel met maximaal 5% zuiver water
- breng Strikotherm primer SILICAAT altijd aan in de kleur van de afwerklaag

### **AANBEVELINGEN**

- reinig kwasten en gereedschap direct na gebruik met water
- breng Strikotherm primer SILICAAT altijd aan in de kleur van de gewenste eindafwerking
- bescherm tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen
- spoel, de ogen indien Strikotherm primer SILICAAT in contact komt met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met

schoon water (ca. 15 min.) Raadpleeg nadien een arts

### **VERPAKKINGEN**

- emmer van 22 kg

### **KLEUR**

- wit
- kleur op aanvraag

### **VERBRUIK**

- $\pm 350 \text{ gr/m}^2$ , afhankelijk van de ondergrond

### **BEWARING**

- 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte