

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs



Lichtgewicht, stofarme en flexibele tegellijm voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels.

- Lichtgewicht Flexibele tegellijm voor wand en vloer
- Binnen en buiten
- Als dun-, midden- en vloeibedlijm toepasbaar
- Tegel over tegel
- Vloerverwarming
- Reeds na 10 uur beloopbaar
- Zeer hoge aanvangskleefkracht

Extra makkelijk tegelen met de Weber Beamix Flexibele lichtgewicht tegellijm. Deze lichtgewicht poeder tegellijm is net zo sterk als andere tegellijm, maar weegt stukken minder. En je haalt bovendien evenveel kg kleeftcement uit één zak ten opzichte van andere tegellijmen. Flexibel, lichtgewicht, stofarm én ideaal voor het plaatsen van keramische muur- en vloertegels.

Gebruik

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Voor het verlijmen van alle keramische tegels op vrijwel alle ondergronden en diverse houten vloeren.
- Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm is geschikt voor verkleuringsongevoelige natuursteentegels, mozaïek ect.
- Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuimplaten, bestaande tegels, ect.
- Verdere toepassingen zijn o.a. buitenterrassen en zwembaden.

Verpakkingen

zak van 20 kg

Prestaties

- certificaat EC1 plus

Kleur

Grijs

CE classificatie

C2TE S1 volgens EN 12004

Gereedschap

truweel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM)

Verbruik

- Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijmkam. Op basis van de vertanding van de lijmkam kun je in onderstaand overzicht een indicatie van het verbruik aflezen.
- 4 mm vertanding: ca. 1 kg/m²
- 6 mm vertanding: ca. 1,3 kg/m²
- 8 mm vertanding: ca. 1,8 kg/m²
- 10 mm vertanding: ca. 2,1 kg/m²

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm grijs

Waterhoeveelheid

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 15 kg mengen met 6,7 - 7,8 liter water.

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm 2,5 kg mengen met 1,1 - 1,3 liter water

Bijkomende gegevens

- Verwerkingstijd: ca. 3 uur
- Klasse: C2TE S1
- Praktische open tijd: ca. 30 minuten
- Corrigeertijd: ca. 25 minuten
- Wachtijd voor verdere verwerking: minimaal 10 uur
- Wachtijd voor ingebruikname: 10 tot 36 uur (afhankelijk van temperatuur).
- Toepassingsdikte: tot 2 -15 mm
- Initiële hechting: 1N/mm²
- Hechting na inwerking van warmte: 1 N/mm²
- Hechting na vorst/dooi cycli: 1 N/mm²
- Getest volgens de Europese normen: EN 12004

Bewaring

- 18 maanden houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking

Gebruiksvoorzorgen

- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de + 5°C en de 30°C.
- De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in de volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.
- Schakel de vloerverwarming 24 uur van te voren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- Bij toepassingen van lichtgekleurd marmer, glasmozaïek e.d. **webercol LC 220** (wit) gebruiken.

Tips

Vloer eerst egaliseren? Kijk naar de Weber egalisatieproducten.