



weberdress N



- **Mechanisch toepasbaar (mortelpomp)**
- **In één laag aan te brengen, binnen en buiten**
- **Mag onbekleed blijven**
- **Waterwerend**

weberdress N is een waterwerende basis- en afwerkingspleister voor de cementering van binnen- en buitenmuren, vóór het aanbrengen van een decoratieve bekleding. Deze cementering mag ook onbekleed blijven.

GEbruik

- waterwerende basis- en afwerkingspleister voor de cementering van binnen- en buitenmuren, vóór het aanbrengen van een decoratieve bekleding
- kan ook onbekleed blijven
- verenigbare bekledingen : minerale pleisters, organische pleisters, sierpleister op siliconenbasis, verven en tegels

GEbruiksaanwijzing

AANMAKEN MET EEN MORTELPOMP (DISCONTINU MENGEN)

- regel de druk volgens de richtlijnen van de fabrikant van de spuitmachine
- meng weberdress N gedurende 5 tot 10 minuten met 4 tot 5 liter zuiver water per zak

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

Metselwerk van betonblokken

- de ondergronden dienen zuiver, gezond, ruw, hard en stabiel (sinds meer dan 1 maand opgetrokken) te zijn
- vul voegen en gaten met weberdress N op
- bevochtig de ondergrond bij warm weer en droge wind vóór het aanbrengen lichtjes met water (met een verstuiver), om het risico op verbranden van het pleister te vermijden **Metselwerk van harde en volle baksteenblokken**
- breng weberdress N in 2 lagen aan. Spuit een 1^{ste} laag weberdress N van 2 tot 3 mm dikte met toevoeging van 1 deel weber-raccrochage monocouche voor 4 delen zuiver water. Laat aantrekken

Beton

- verwijder bramen en vlak uitsteeksels met weberdress N uit. Verwijder vuil, ontkistingsoliën, melkdruipsoren, ...- ruw of glad absorberend beton
- bevochtig door verstuiving en wacht tot de waterfilm verdwenen is vooraleer de bepleistering aan te brengen- glad, niet absorberend beton
- bedek de ondergrond door met de rol of borstel een homogeen mengsel van 2 volumes weberfixateur monocouche en 1 volume zuiver water aan te brengen. Laat 1 tot 12 u drogen, volgens de weersomstandigheden
- ofwel, breng een hechtlaag van 2 tot 3 mm dikte van weberdress N aan, met toevoeging van 1 deel weberaccrochage monocouche voor 4 delen zuiver water. Laat aantrekken

OP VOORBEREID METSELWERK VAN BETONBLOKKEN OF BAKSTEENBLOKKEN

- breng overal een spuitgang van minimum 12 mm dikte en rei met de getande regel af
- naargelang de gewenste afwerking van weberdress N :
- schuur met een PVC- of sponsspaan indien de voorziene bekleding een organische pleister of een verf is
- kam om de hechting van een minerale afwerking of betegeling te verhogen

OP VOORBEREID BETON

- breng een spuitgang van 5 tot 8 mm dikte van weberdress N aan en rei met de regel af
- werk weberdress N op metselwerk van betonblokken of baksteenblokken zoals hierboven aangegeven af, naargelang de gewenste afwerking

PRESTATIES

- densiteit van de uitgeharde mortel : 1,6
 - buigtreksterkte : $\geq 3,5$ N/mm²
 - druksterkte : $\geq 8,4$ N/mm²
 - reactie op brand : A1
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboproeven. Zij kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- **nieuwe ondergronden**
 - metselwerk van betonblokken of baksteenblokken
 - beton
 - voor andere ondergronden : raadpleeg ons
- **oude ondergronden**
 - naakt beton
 - met een hydraulische mortel bepleisterd beton
 - metselwerk van betonblokken of baksteenblokken, opgetrokken uit materialen met dezelfde weerstand
 - voor andere ondergronden : raadpleeg ons

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberdress N niet op :
 - gipsondergronden
 - horizontale of hellende vlakken
 - ondergronden bestaande uit cellenbetonblokken of lichte, isolerende stenen : gebruik weberdress light
 - geëmailleerde bakstenen

- vermijd het gebruik van weberdress N op ingegraven of aan vuil blootgestelde oppervlakken

GEbruIKSvoorzorgen

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

Verwerkingseigenschappen

- wachttijd vóór het bekleden :
 - minerale pleisters : maximum 3 dagen (bij langere wachttijd, een hechtlaag van 2 tot 3 mm dikte voorzien van weberdress N met toevoeging van 1 deel weberaccrochage monocouche voor 4 delen zuiver water)
 - organische pleisters en verven : minimum 15 dagen
 - tegels : minimum 3 weken
- laagdiktes bij geschuurde of gekamde afwerking :
 - op een metselwerk : minimum 12 mm
 - op een betonnen ondergrond : 5 tot 8 mm

Toepassingsvoorwaarden

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, of bij vorstrisico binnen de 24 u
- breng niet aan in volle zon, bij regen of risico op regen (binnen de 24 u na het aanbrengen van het pleister)

Aanbevelingen

- raadpleeg Technische Voorlichting (TV) 209 van het WTCB
- de totale dikte van het pleister, toegepast in 1 of 2 lagen, mag niet groter zijn dan 20 mm, om de risico's op scheurvorming te vermijden
- voorzie op alle harde punten en aan de aansluitingen van heterogene materialen een wapeningsnet
- door de specifieke techniek en het materiaal nodig voor de toepassing van dit product, raden wij aan dit product enkel door professionele gebruikers te laten toepassen

Verpakkingen

- zak van 30 kg

Kleur

- cementgrijs

Verbruik

- op metselwerk : 23 tot 25 kg/m²
- op beton : 12 tot 15 kg/m²

Waterhoeveelheid

- 4 tot 5 liter zuiver water per zak

gereedschap

- mortelpomp, getande regel, pleistermes, pvc-spaan, sponsspaan, truweel

Bewaring

- 12 maanden vanaf de fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht

