

DALAPRO[®] MAXIMUM

Zeer goed vullende, lichtgrijze kant-en-klare handplamuur.



Zeer gemakkelijk aan te brengen, af te messen en te schuren.

Zowel geschikt voor dikkere lagen als afwerklagen.

Schilderklaar oppervlak na het schuren.

Ontwikkeld voor de hoge eisen van professionele schilders
inzake verwerkbaarheid, schuurbaarheid, vulkracht, enz.

Kleinere ecologische voetafdruk.

Nordic Ecolabel, EPD, M1 en IAC Gold Certificate.

Patent aangevraagd 3943466A1.



DALAPRO® MAXIMUM

Zeer goed vullende, lichtgrijze kant-en-klare handplamuur.

PRODUCTINFORMATIE

Gebruik Dalapro Maximum waar een dikkere plamuurlaag gewenst is zoals bijvoorbeeld op structuur- en sierpleisters, glasweefsels, beton, cellenbeton, enz. Dalapro Maximum kan ook op voldoende zuigende, goed vastzittende wand- en plafondverven (mat en satijn) worden aangebracht, en op vele andere ondergronden zoals kalkzandsteen, gips en gipsblokken, cementeringen, het oppervlak van gipsplaten, enz. Deze plamuur wordt op wanden en plafonds toegepast en dit zowel als eerste uitvlaklaag of als schilderklare afwerklaag.

Dalapro Maximum niet als voegvuller (bv bij gipsplaten) gebruiken.

Dalapro Maximum heeft het ecolabel Nordic Swan (Svanen) en het IAC Gold Certificate. De technologie achter de hoge vulcapaciteit is tot nader order beschermd door een aangevraagd patent EP3943466A1.

INSTRUCTIES

Dalapro Maximum is reeds gebruiksklaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt. Poederende of zanderige ondergrond dient voldoende zuigend te zijn.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren.

Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m² bij 1 mm laagdikte.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Koel, vorstvrij en uit direct zonlicht bewaren. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een productiedatum vermeld vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven. Geopende emmers goed sluiten.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recycleren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,35 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.0 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: Lichtgrijs

Vulvermogen: van 0 tot plaatselijk 8 mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic emmer van 3 l en 10 l

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 15824 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro Maximum is verpakt in een recyclebare emmer die voor het grootste gedeelte bestaat uit gerecyclede plastic.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@weber-belgium.be.
Laatst gewijzigd op 22/08/2024

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com


SAINT-GOBAIN