



## Strikocem MC Enduit de ciment



APPLICABLE  
À LA SPATULE



AAN TE BRENGEN  
MET SPAAN

APPLICABLE  
À LA MACHINE



MACHINAAL  
AAN TE BRENGEN

TEMPÉRATURE  
D'EMPLOI



+5°C  
GEBRUIKS-  
TEMPERATUUR

- Convient également pour une application en sous-sol
- Hydrofuge
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur sur des supports minéraux durs
- Peut également être utilisé comme finition

Strikocem MC est un enduit cimentaire dur et souple, adapté aux supports minéraux durs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en construction neuve comme en rénovation. Strikocem MC peut être appliqué manuellement ou mécaniquement. Il est particulièrement adapté comme couche de fond sur des supports minéraux durs, où des exigences mécaniques élevées et/ou des propriétés hydrofuges sont nécessaires. Strikocem MC est également parfaitement adapté pour une application en sous-sol et sur les murs de caves. Convient comme support pour les enduits de finition minéraux Strikocem, les enduits décoratifs Strikolith, et les carrelages. Groupe de mortier CS IV (PIII).

### DOMAINES D'UTILISATION

- Strikocem MC Enduit de ciment est un enduit cimentaire dur, applicable sur de nombreux supports minéraux durs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sur des supports hautement isolants comme le béton cellulaire, des supports en pierre tendre (comme les briques) ou des supports de plâtre.
- En cas de doute concernant le support, veuillez contacter Strikolith.
- Strikocem MC Enduit de ciment constitue un excellent support pour toutes les couches de finition Strikocem des groupes de mortier CS-I à CS-IV, les enduits décoratifs Strikolith, et le carrelage (max. 25 kg/m<sup>2</sup>, y compris la colle).
- L'épaisseur minimale de couche pour les applications intérieures est de 10 mm.
- L'épaisseur minimale de couche pour les applications extérieures est de 15 mm.
- L'épaisseur maximale de couche par application est de 20 mm.
- Pour un résultat durable optimal, nous recommandons de toujours finir Strikocem MC Enduit de ciment à l'extérieur avec un système de peinture Strikolith Pearlcoat.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Prétraiter les supports fortement absorbants avec Strikolith kalkcementgrond.

### APPLICATION

- Strikocem MC Enduit de ciment est un enduit de ciment dur, souple et résistant à l'eau, composé en usine, qui peut être facilement appliqué à la main ou à l'aide de machines.
- Strikocem MC Enduit de ciment est adapté à de nombreux supports minéraux durs, en tant que couche de fond avant diverses finitions et le carrelage.
- Il peut également être utilisé comme enduit à poncer.

## PERFORMANCES

Mortier sec de haute qualité, composé en usine. Groupe de mortier CS IV selon la norme DIN EN 998-1. Additifs éprouvés pour améliorer la maniabilité et les propriétés souhaitées.

- Classe de résistance au feu : A1.
- Granulométrie : environ 1,2 mm.
- Rapport eau-ciment : environ 5,5 litres pour 25 kg.
- Résistance à la compression : > 10 N/mm<sup>2</sup>.
- Absorption capillaire d'eau : W2.
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau  $\mu$  :  $\leq 25$ .
- Groupe de mortier : CS IV (P III).

Les valeurs techniques mentionnées ci-dessus sont déterminées en laboratoire sous des conditions idéales. Des écarts peuvent donc se produire en pratique.

## SUPPORTS ADMIS

Le support doit être porteur et stable, exempt de poussière, de parties détachées, d'huile de coffrage, d'humidité ou d'autres contaminants pouvant affecter négativement l'adhérence. Ne pas appliquer Strikocem MC sur des supports (hautement) isolants !

## LIMITES D'EMPLOI

Environ 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisez environ 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

Strikocem MC peut être appliqué manuellement ou mécaniquement.

- Pour une application manuelle, mélangez Strikocem MC avec de l'eau propre (environ 5,5 litres par sac de 25 kg) jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Ne pas remélanger, mélanger ou traiter le matériau déjà commencé.
- Ne pas ajouter d'autres matériaux ni mélanger différentes mortiers sans avoir au préalable nettoyé complètement la machine et les tuyaux.
- L'épaisseur maximale de couche par application est de 20 mm. Pour les applications en plusieurs couches, égrener la couche de base horizontalement.
- Il est important que la couche suivante ne dépasse pas l'épaisseur de la couche de base appliquée précédemment et que la couche de base ait eu un temps de séchage d'une journée par mm d'épaisseur.

- Par temps chaud, ou sur des supports très absorbants, appliquez en deux couches, humide sur humide.
- Appliquez Strikocem MC Enduit de ciment manuellement ou mécaniquement à l'épaisseur souhaitée (minimum 10 mm à l'intérieur, minimum 15 mm à l'extérieur) et lissez à l'aide d'une règle.
- Pour une finition ultérieure, retirez la peau de sinter à l'aide d'une éponge à poncer.
- Si Strikocem MC Enduit de ciment est utilisé comme finition finale, appliquez une deuxième couche (environ 3-4 mm d'épaisseur) au plus tôt le jour suivant, lissez et poncez après un séchage suffisant.
- Protégez le plâtre pendant l'application et le séchage contre les conditions météorologiques. Par temps sec et/ou en cas de séchage rapide, brumisez le plâtre avec de l'eau potable pendant quelques jours.
- Ne pas appliquer Strikocem MC Enduit de ciment à des températures de l'air et/ou du support inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C, ou en cas de gel prévu.

## CONDITIONS D'APPLICATION

- Strikocem MC Enduit de ciment est un enduit de ciment dur, applicable sur de nombreux supports minéraux durs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sur des supports hautement isolants tels que le béton cellulaire, les supports en (briques) tendres ou les supports pour enduits.
- En cas de doute sur le support, contactez Strikolith.
- Strikocem MC Enduit de ciment constitue une excellente base pour tous les revêtements Strikocem des groupes de mortier CS-I à CS-IV, les enduits décoratifs Strikolith et le carrelage (max. 25 kg/m<sup>2</sup>, y compris le collage).
- L'épaisseur minimale de la couche pour les applications intérieures est de 10 mm.
- Pour les applications extérieures, l'épaisseur minimale de la couche est de 15 mm.
- L'épaisseur maximale de la couche par application est de 20 mm.
- Pour un résultat durable optimal, nous recommandons de toujours finir Strikocem MC Enduit de ciment pour les applications extérieures avec un système de peinture Strikolith Pearlcoat.

## RECOMMANDATIONS

- Masquer les parties de la construction à ne pas traiter avec du papier et du ruban adhésif.
- Protéger Strikocem MC Enduit de ciment pendant et après l'application contre les intempéries.
- Ne pas appliquer en dessous d'une température du support et de l'air de + 5°C, au-dessus de + 30°C, ou en cas de gel prévu.
- Il est interdit d'ajouter des adjuvants non prescrits.
- Il est recommandé de protéger les yeux et la peau avec des équipements de protection individuelle lors de la manipulation des enduits minéraux. En cas de contact de Strikocem MC Enduit de ciment avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau propre (environ 15 minutes) et consulter un médecin ensuite. Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

## EMBALLAGES

Sac de 25 kg

## COULEUR

Gris

## CONSOMMATION

Environ 1,6 kg/m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur

## OUTILLAGE

Pour application mécanique: machine à projeter.



SAINT-GOBAIN

*Strikocem MC Enduit de ciment*

## CONSERVATION

Stocker dans un endroit frais, sec et protégé du gel ; durée de conservation d'environ 1 an