




weberjoint pro



- **Fijne voeg, glad uitzicht**
- **Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling**
- **Maakt geen krassen op faïence dankzij zijn schuurvrije vulstoffen**

weberjoint pro is een waterwerende mortel voor smalle tegelvoegen. Ideaal voor het realiseren van tegelvoegen van faïence, marmer, natuursteen, keramische tegels en glasdeeg van 1 tot 6 mm breedte.

GEbruik

- realiseren van tegelvoegen van faïence, marmer, natuursteen, keramische tegels, glasdeeg van 1 tot 6 mm breedte

GEbruikSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- zorg ervoor dat de ruimte bestemd voor het voegen droog is en vrij van lijm
- reinig, indien nodig, door uitkrabben om een goede hechting, een droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

AANBRENGEN

- maak bij voorkeur met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) met zuiver water aan :
- weberjoint pro cementgrijs, staalgrijs : 7,5 l per zak van 25 kg en 1,5 l per zak van 5 kg
- weberjoint pro zuiver wit, parelgrijs : 7,75 l per zak van 25 kg en 1,5 l per zak van 5 kg
- smeer weberjoint pro diagonaal op de tegels uit en vul de voegen volledig met een voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren) op
- verwijder het teveel aan voegmortel met een voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek (45°)
- reinig vóór uitharding de tegels diagonaal met een herhaaldelijk gespoelde vochtige spons of een sponsspaan
- let erop de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- droog, na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad af

PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAr

- densiteit van de uitgeharde mortel : 1,6
- druksterkte : ongeveer 23 N/mm²
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf
- CG2WAr

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren en muren binnen

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberjoint pro niet :
 - op vloeren onderworpen aan zwaar verkeer
 - op gevels, op vloerverwarming
 - in zwembaden
 - op houten platen
 - op een plankenvloer bedekt met een egalisatiemortel : gebruik webercolor premium
 - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars), aan agressieve producten (zuren, detergenten, ...) of in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : gebruik weberepox easy
- gebruik weberjoint pro zuiver wit niet in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procede : gebruik weberjoint pro cementgrijs, parelgrijs of staalgrijs
- voor het voegen van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden : gebruik weberepox easy

GEBRUIKSVORZORGEN

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : tot 2 uren
- wachttijd vóór volledige uitharding : minimum 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : minimum 24 uren
- voegbreedte : van 1 tot 6 mm

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan in volle zon of op warme tegels

AANBEVELINGEN

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met zuiver witte voegmortel met witte kleefmortel
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen weberjoint pro zuiver wit (voer eerst een test uit)
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
 - laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen

VERPAKKINGEN

- zak van 5 en 25 kg

KLEUR

- 4 kleuren

VERBRUIK

- van 0,2 tot 1,5 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

WATERHOEVEELHEID

- 7,5 l per zak van 25 kg
- 1,5 l per zak van 5 kg

GEREEDSCHAP

- sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte