



weberflevo OGV



- **1-component, met een zeer groot indringingsvermogen**
- **Waterdun en reukloos**
- **Thermisch hoog belastbaar en blijvend dampopen**

Ondergrondversterker voor het versterken van niet samenhangende ondergronden

GEBRUIK

- voor het behandelen van zuigende cementgebonden dekvloeren en beton, binnen en buiten
- voor het verkrijgen van een hogere dichtheid, slijtvastheid en chemische bestandigheid van cementgebonden ondergronden

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

de ondergronden dienen hard, zuiver en droog te zijn ontstof door stofzuigen schuur niet-resistente ondergronden

AANBRENGEN

breng weberflevo OGV steeds onverdund aan binnentoepassing begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang meng goed op, breng nadien een uniforme laag met een gieter met fijne sproeikop aan en verdeel deze met een vloeren(vacht) wisser in één of breng meerdere lagen of met een vachtroller aan weberflevo OGV kan ook aangebracht worden met een airless sprayapparaat. Zorg er bij deze methode voor dat er voldoende materiaal wordt aangebracht : druk : 2 - 4 bar noozel : ca. 2 mm, hoek van aanbrengen : 40 - 80°breng in totaal 1 tot 2 (nat in nat) lagen aan buitentoepassing bescherm de vloer minstens tot 24 uur na aanbrengen tegen regen en vocht

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

binnen- en buitenvloeren

- cementgebonden dekvloeren beton

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberflevo OGV niet :
 - op vochtige ondergronden

GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de reglementaire etikettering op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- wachttijd tussen 2 lagen : nat in nat aanbrengen
 - droogtijd : 24 uur
- deze tijden gelden bij +20°C verlengen bij lagere en verkorten bij hogere temperaturen of bij tocht

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5° C tot +30° C (lucht en ondergrond)
- relatieve luchtvochtigheid : < 85%
- de ondergronden dienen volkomen droog te zijn zorg voor lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van de ondergrondversterker

AANBEVELINGEN

- breng niet aan in geval van regen (buitentoepassingen)
- reinig het gereedschap vóór droging met water

VERPAKKINGEN

- bidon van 5 l

KLEUR

- wit

VERBRUIK

- 150 tot 400 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

GEREEDSCHAP

- borstel, schapenvachtrol of airless

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht