

Strikotherm primaire BGI



APPLICABLE
À LA BROUSSE



AAN TE BRENGEN
MET BLOKKWAST

APPLICABLE
AU ROULEAU



AAN TE BRENGEN
MET ROLLER

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI



GEBRUIKS-
TEMPERATUUR

TEMPS DE SÉCHAGE



DROOGTIJD

- **Peut être utilisé sur les supports minéraux et à liant en résine synthétique**
- **Enduit d'adhérence pour les enduits de lissage à liant en résine synthétique et en résine de silicone**
- **Stabilisateur**
- **Résistant aux intempéries et à la pluie**

Produit de prétraitement avec capacité de stabilisation

DOMAINES D'UTILISATION

- produit de prétraitement pigmenté contenant du quartz avec capacité de stabilisation
- conçu spécialement comme enduit d'adhérence pour les enduits de lissage à liant en résine synthétique et en résine de silicone
- composant de base essentiel dans la structure d'un système d'enduits durable à liant en résine synthétique
- forme un excellent enduit d'adhérence, garantit une élasticité durable, est perméable à la vapeur, résistant aux intempéries et à la pluie

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- le support doit être résistant et stable, exempt de poussière, de particules, d'huile de coffrage, d'humidité ou d'autres contaminants susceptibles d'affecter négativement l'adhérence
- traitez au préalable les supports à forte absorption, les crépis et enduits de finition Strikocem et les supports liés au plâtre avec Strikolith primaire apprêt
- traitez les supports poudreux et sablonneux avec deux couches de Strikolith primaire apprêt, appliqué mouillé sur mouillé
- masquez préalablement les éléments de construction qui ne doivent pas être traités avec du papier et du ruban adhésif. Retirez-les directement après le traitement de Strikotherm primaire BGI

APPLICATION

- diluez Strikotherm primaire BGI avec max. 5 % d'eau du robinet
- appliquez Strikotherm primaire BGI dilué avec une brosse ou un rouleau
- appliquez Strikotherm primaire BGI toujours lors de l'utilisation d'enduits décoratifs dans la couleur de la couche de finition
- temps de séchage : min. 24 heures<

PERFORMANCES

- S.G. : $\pm 1,6 \text{ g/cm}^3$
- valeur PH : $\pm 7 - 9$
- viscosité : 29 000 - 31 000 m Pa.s

SUPPORTS ADMIS

- supports minéraux et à liant en résine synthétique

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- respectez les mesures de précaution indiquées sur l'emballage

CONDITIONS D'APPLICATION

- ne traitez pas Strikotherm primaire BGI à une température du support et de l'air inférieure à +5°C, si du gel est prévu ou supérieure à +30°C

RECOMMANDATIONS

- appliquez Strikotherm primaire BGI toujours dans la couleur de la finition souhaitée
- nettoyez les pinceaux et les outils à l'eau directement après leur utilisation
- selon les normes du CSTC, les couleurs sombres ne sont pas recommandées

EMBALLAGES

- seau de 8 et 22 kg

COULEUR

- blanc et coloré

CONSOMMATION

- ± 350 grammes par m², en fonction du support

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé, à protéger contre le gel et la chaleur. Conservez au frais