



## Strikotherm LK plus

- ◆ **Zeer fijne structuur**
- ◆ **Lijmmortel voor Strikotherm systemen met harde afwerking (nieuwbouw en renovatie)**
- ◆ **Tijds winst op de bouwplaats**

Flexibele lichtgewicht lijmmortel met verbeterde hechting voor steenstrips en tegels

### GEbruik

- verlijmen van steenstrips, tegels, natuursteen met alle porositeit, op muren en gevels binnen en buiten, bij nieuwbouw en renovatie

### GEbruikSAANWIJZING

#### VOORBEREIDEN VAN VLOEREN

- de ondergronden dienen steeds droog, zuiver, stevig, stabiel, gezond en cohesief te zijn
- verwijder alle sporen van vet, oliën en cementmelk
- steek dunne uitvlaklagen (dunner dan 3 mm) af

#### AANBRENGEN

- maak Strikotherm LK plus met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 7,2 l zuiver water per zak van 15 kg. Laat 5 minuten rusten
- breng Strikotherm LK plus op de ondergrond aan en kam vervolgens in een gelijke laagdikte uit, met een aan de vlakheid van de ondergrond aangepaste getande spaan
- breng de steenstrips, tegels en natuursteen aan volgens de Battering-floating methode
- zorg steeds voor een verlijming van 100 procent. Controleer regelmatig voor de correcte lijmoverdracht
- raadpleeg steeds de technische product informatie van de steenstrip, tegel, natuursteen of raadpleeg ons
- verwijder, naarmate het werk vordert, sporen van Strikotherm LK plus op de steenstrips, tegels, natuursteen met een vochtige spons (in het bijzonder bij terracotta)

## PRESTATIES

- classificatie C2TE S1
- levensduur mengsel : 3 uren
- praktische open tijd : 30 minuten
- versteltijd : 20 minuten
- wachttijd vóór het voegen : minimum 2 dagen
- deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen
- zetdikte : van 2 tot 15 mm
- initiële hechting :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- hechting na inwerking van warmte :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- hechting na inwerking van water :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- hechting na vorst/dooi cycli :  $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- transversale vervorming :  $> 2,5 \text{ mm}$
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

## TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- alle toegelaten ondergronden van het Strikotherm Harde bekledingen systeem

## GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik Strikotherm LK plus niet op ondergronden die buiten het Strikotherm systeem vallen en op vochtige en op niet dragende ondergronden
- de verlijmde steenstrips en tegels mogen het gewicht van  $60 \text{ kg/m}^2$  nooit overschrijden

## GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng Strikotherm LK plus niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon of op warme ondergronden

## AANBEVELINGEN

- reinig gereedschap direct na gebruik met water
- voorzie bij buitenbetegeling een lijmoeverdracht van 100%
- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na
- het verlijmen van steenstrips is toegestaan tot een max. hoogte van 28 m

## VERPAKKINGEN

- plasticen zak van 15 kg

## KLEUR

- wit

## VERBRUIK

- van 1,8 tot  $2 \text{ kg/m}^2$ , afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de getande spaan



SAINT-GOBAIN

*Strikotherm LK plus*

## BEWARING

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte