



## weberad cret

APPLICATION  
À LA MACHINE



VOOR MACHINALE  
TOEPASSING

APPLICABLE  
À LA BROSSE



AAN TE BRENGEN  
MET BORSTEL

APPLICABLE  
AU ROULEAU



AAN TE BRENGEN  
MET ROL

- **Adapté à tous types de coffrage**
- **Protège les coffrages de la corrosion**
- **Démoulage sans résidu**

weberad cret est un décoffrant polyvalent pour le démoulage et le décoffrage de tous les mortiers et bétons coffrés.

### DOMAINES D'UTILISATION

- démoulage et décoffrage de tous les mortiers et bétons coffrés

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### DOSAGE

- 1 litre permet de traiter entre 30 et 40 m<sup>2</sup> de coffrage, suivant la porosité du support, soit entre 600 et 800 m<sup>2</sup> par bidon de 20 l ou entre 150 et 200 m<sup>2</sup> par bidon de 5 l

#### MISE EN ŒUVRE

- appliquez par pulvérisation ou de façon manuelle (brosse, pinceau, rouleau) en fine couche uniforme et sans surcharge sur les coffrages

### PERFORMANCES

- densité : 0,85 (à +20°C)
- point éclair : > 60° C

### SUPPORTS ADMIS

- N/A

### LIMITES D'EMPLOI

- n'utilisez pas weberad cret :

- pour des bétons étuvés à des températures supérieures à +60°C
- sur supports gelés ou en cours de dégel

## **PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

- référez-vous à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

## **CONDITIONS D'APPLICATION**

- température d'emploi : de +5°C à +30°C

## **RECOMMANDATIONS**

- afin d'obtenir les meilleurs résultats, prenez soin d'éviter les coulures lors de l'application
- éliminez les excès de produit

## **EMBALLAGES**

- bidon métallique de 5 l
- jerrican plastique de 20 l

## **COULEUR**

- jaune

## **CONSOMMATION**

- 1 l permet de décoffrer entre 30 et 40 m<sup>2</sup> (selon la porosité du coffrage)

## **OUTILLAGE**

- brosse, pinceau, rouleau

## **CONSERVATION**

- 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs