



weberfloor 4935

- Taille des granules 0,5 - 1 mm
- Séché au feu
- Distribution uniforme des granules

weberfloor 4935 est un sable de quartz séché au feu pour la dispersion des primaires époxy.

DOMAINES D'UTILISATION

- **Préparation**
- Préparer le support avec weberfloor 4712. Appliquez ce primaire époxy «plein et saturé» selon les spécifications de la fiche technique du produit. weberfloor 4935 est prêt à l'emploi et peut être utilisé immédiatement pour la dispersion.
- **Traitement**
- Dispersez weberfloor 4935 de manière verticale sur le primaire époxy 4712 fraîchement appliqué. Appliquez weberfloor 4935 à partir d'un seau «plein et saturé» pour assurer une surface adhésive uniforme. Le lendemain, après le séchage et le durcissement complet, balayez et enlevez l'excès de sable. ensuite, dépoussiérez soigneusement le support à l'aide d'un aspirateur industriel

SUPPORTS ADMIS

- N/A

EMBALLAGES

- seau de 20 kg

CONSOMMATION

- Environ 1,5 à 2 kg par m²

OUTILLAGE

- seau

CONSERVATION

- Conservation illimitée si stocké hors l'humidité dans l'emballage original et fermé