



weberjoint large



- **Hydrofugé, peu sensible à l'encrassement**
- **Temps de prise réduit, facilite le nettoyage**
- **Aussi applicable de façon traditionnelle (saupoudrage)**

Mortier hydrofugé sans poussière pour joints larges de carrelage

DOMAINES D'UTILISATION

- réalisation de joints de carrelage des marbres, des pierres naturelles, des grès cérames et des terres cuites de 3 à 20 mm de large

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- assurez-vous que l'espace dédié aux joints est sec et exempt de colle
- nettoyez par grattage, si nécessaire, pour garantir une bonne tenue du joint, un séchage uniforme et une couleur homogène

APPLICATION

- gâchez weberjoint large de préférence à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min), avec 5 l de l'eau propre pour 25 kg
- étalez weberjoint large en diagonale sur les carreaux à l'aide d'une taloche à joints (semelle caoutchouc) ou une raclette en caoutchouc (en sol) de façon à bien remplir les joints
- enlevez l'excédent de mortier à la taloche à joints tenue dans un angle à 45°
- nettoyez en diagonale les carreaux avec une éponge humide ou avec la taloche éponge rincée fréquemment, avant le durcissement des joints
- veillez à ne pas creuser le joint pour ne pas fragiliser les arêtes des carreaux après finition
- après séchage du mortier, essuyez les carreaux avec un chiffon sec ou avec le pad de nettoyage blanc

PERFORMANCES

- classification selon EN 13888 : CG2 WAR
- densité du mortier durci : 2,0

- résistance en compression : environ 45 N/mm²

ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire sur mortier durci. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier

CE CLASSIFICATION

CG2WAr

SUPPORTS ADMIS

- sols et murs intérieurs
- sols extérieurs
- performances adaptées pour une utilisation sur sol chauffant à l'eau chaude

LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez pas weberjoint large :
 - en façade
 - sur panneaux bois
 - plancher à lames recouvert d'un mortier de ragréage : utilisez webercolor premium
 - dans les locaux soumis au nettoyage à l'eau sous haute pression (≥ 80 bars) ou à des produits agressifs (acides, détergents, ...) : utilisez weberepox easy ou webercolor premium
 - dans les locaux nécessitant des conditions d'hygiène particulières : utilisez weberepox easy ou webercolor premium
 - en piscine

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation : jusqu'à 1 heure
- délai de durcissement complet : 12 heures minimum
- délai de mise en circulation : 24 heures minimum
- largeur des joints : de 3 à 20 mm

ces valeurs mesurées à +20°C sont allongées à basse température, réduites par température plus élevée

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- n'appliquez pas en plein soleil ou sur des carreaux chaud

RECOMMANDATIONS

- pour jointoyer des pierres naturelles sensibles aux taches, utilisez weberjoint large beige (procéder à un essai préalable)
- pour obtenir des joints très durs ou en cas de forte chaleur, ré-humidifier le produit le lendemain après l'application
- afin d'éviter au maximum tout problème d'efflorescences :
 - respectez les temps de séchage du support (chape), du mortier de pose ou de la colle carrelage avant d'appliquer le mortier de jointoiement et contrôlez le taux d'humidité résiduelle
 - appliquez le mortier de jointoiement en respectant les conditions d'utilisation se rapportant aux indicateurs hygrothermiques (température, humidité du local et du support)
 - respectez bien le dosage d'eau

- laissez suffisamment tirer le joint avant de procéder à son nettoyage. Le mortier de jointoiment doit laisser apparaître un film (de prise) à la surface du joint
- ne humidifiez pas trop le joint lors du nettoyage

EMBALLAGES

sac de 25 kg

COULEUR

- 6 couleurs

CONSOMMATION

- 0,5 à 2 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

QUANTITÉ D'EAU

5 l (6 l pour anhracite)

OUTILLAGE

- taloche éponge, taloche caoutchouc, pad de nettoyage blanc

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité