



Weber Alles in 1 mortel

- metselen zuigende en niet-zuigende stenen en glazen bouwstenen
- voegen van metselwerk en stucen
- zandcementdekvloer smeren, vloertegels leggen

Weber Alles in 1 mortel is gebruiksklaar en veelzijdig toepasbaar. Van voegen en stucen tot het leggen van dekvloeren. De Weber Alles in 1 mortel is geschikt voor zowel zuigende als niet-zuigende stenen. Daarnaast kan de metselmortel ook gebruikt worden voor het metselen van glazen bouwstenen en het leggen van vloertegels.

GEbruik

metselen van zuigende en niet-zuigende stenen
metselen van glazenbouwstenen
voegen van metselwerk
stucen
het leggen van een zandcementdekvloer
het leggen van vloertegels

- Metselmortel op basis van 998-2, sterkteklasse M5.
- Glazenbouwsteen mortel op basis van 998-2, sterkteklasse M5.
- Voegmortel op basis van 998-2, sterkteklasse M15.
- Stucmortel op basis van 998-1 CSIII.
- Zandcement op basis van EN 13813, sterkteklasse C14-F3.
- Tegellegmortel op basis van EN 13813, sterkteklasse C14-F3.

CE CLASSIFICATIE

Weber Alles in 1 mortel is CE gemarkeerd volgens:
NEN-EN 13813, C14-F3.
NEN-EN 998-2, M5.
NEN-EN 998-1, CS III.

GEBRUIKSVOORZORGEN

Cementgebonden product niet gebruiken onder de 5 °C.
Zandcementvloer en tegelvloer 3 dagen niet betreden.

VERPAKKINGEN

emmer van 10 kg

VERBRUIK

Per emmer 10 kg droge mortel

- Metselen van zuigende, niet-zuigende stenen : ± 6 ltr specie / verbruik $\pm 0,25$ m²
- Metselen van glazenbouwstenen : $\pm 5,8$ ltr specie / verbruik $\pm 0,4$ m²
- Voegen van metselwerk : $\pm 5,3$ ltr specie / verbruik $\pm 1,25$ m²
- Stucen (laagdikte 10 mm) : ± 6 ltr specie / verbruik $\pm 0,6$ m²
- zandcementdekvloer (laagdikte 30 mm) : $\pm 4,8$ ltr specie / verbruik $\pm 0,15$ m²
- Leggen van vloertegels (laagdikte 30 mm) : $\pm 4,8$ ltr specie / verbruik $\pm 0,15$ m²

WATERHOEVEELHEID

Dosering in ml per kg droge mortel

- Metselen van zuigende stenen : ± 140 ml
- Metselen van niet-zuigende stenen : ± 120 ml
- Metselen van glazenbouwstenen : ± 130 ml
- Voegen van metselwerk : ± 85 ml
- Stucen : ± 130 ml
- Zandcementdekvloer leggen : ± 85 ml
- Vloertegels leggen : ± 85 ml

GEREEDSCHAP

Menger, truweel

BEWARING

houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum (zie verpakking) indien droog opgeslagen in originele en gesloten verpakking