



Weber Beton reparatie

- **Universeel toepasbaar binnen en buiten.**
- **2 - 50 mm laagdikte**
- **Snel belastbaar.**

Weber Beton reparatie is een reparatiemortel die voor verschillende herstellingen kan gebruikt worden. Door de hoge hecht- en druksterkte kan de reparatiemortel gebruikt worden voor het herstellen van betonnen muren, prefab balkonplaten, betonranden en ruw metselwerk. Deze mortel kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

GEbruIK

Weber Beton reparatie is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte. De reparatiemortel is daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkonplaten, betonranden, ruw metselwerk etc. **Weber Beton reparatie** kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 50 mm. Voor beton reparaties binnen en buiten.

- Samenstelling: zand- cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.
- Korrelgrootte: < 0,7 mm

GEbruIKSVoorzorgen

- De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
- Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst.

TIPS

Een grof oppervlak krijg je door het glad afgewerkte oppervlak direct met een vochtige veger of spons na te strijken.

VERPAKKINGEN

doos van 2 kg

VERBRUIK

2 kg droge poeder, aangemaakt met 260 ml water, geeft Ca. 1,1 liter specie.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, boormachine met roerspindel en truweel

BEWARING

houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking