



## webercel superbond



Hoogperformante vulmortel voor het samenstellen van verticale prefab elementen, het vullen van holle ruimten en openingen in funderingen, van naden en deurkasten, en van elektriciteits- en loodgietersgaten.

### GEbruik

- samenstellen van verticale prefab elementen, vullen van holle ruimten en openingen in funderingen, van naden en van deurkasten, en van elektriciteits- en loodgietersgaten

### GEbruikSAANWIJZING

#### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen zuiver, cohesief en geheel vrij van vet, olie, stof, verf en andere schadelijke stoffen nadelig voor de hechting te zijn
- verwijder losse delen
- voor zuigende ondergronden : behandel de ondergrond met weberprim tac voor om een goede hechting te bekomen en een goed eindresultaat te garanderen

#### AANBRENGEN

- maak webercel superbond met een traagdraaiende elektrische menger, met 4,75 tot 5,25 liter zuiver water per zak van 25 kg aan

### PRESTATIES

#### Eigenschappen mortelspecie (gemiddelde waarden)

- waterbehoefte : 19-21%, afh. van het mengapparaat
- volumieke massa : 1850 kg/m<sup>3</sup>

#### Eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarde)

- druksterkte :  $\geq 15$  N/mm<sup>2</sup> (EN 1015-11)
- hechting :  $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup> (EN 12004)
- volumieke massa : 1920 kg/m<sup>3</sup>

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

## TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- beton en zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en bakstenen

## GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik webercel superbond niet :
  - als constructieve toepassing
  - voor openingen breder en dieper dan  $\pm 10$  cm
  - op cellenbeton

## GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

## VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
- deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van  $+5^{\circ}\text{C}$  tot  $+30^{\circ}\text{C}$
- breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, bij vorstrisico binnen de 24 uren, in volle zon of op warme ondergronden

## AANBEVELINGEN

- werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
- reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden

## VERPAKKINGEN

- zak van 25 kg

## KLEUR

- grijs

## VERBRUIK

- ongeveer 0,7 kg per 1 liter volume te vullen

## WATERHOEVEELHEID

- waterbehoefte : 19 - 21%, afh. van het mengapparaat

## GEREEDSCHAP

- G4- of G5-pomp, traagdraaiende elektrische menger

## BEWARING

- 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en vocht