



weberjoint large



LARGEUR
DES JOINTS



3-20 MM
VOEGBREEDTE

ÉTANCHE



WATERWEREND

SOL
CHAUFFANT



VLOERVER-
WARMING

EMISSION RÉDUITE
DE POUSSIÈRE



VERMINDERDE
STOFVORMING

- **Waterwerend, weinig gevoelig voor vervuiling**
- **Versnelde uitharding, vergemakkelijkt het reinigen**
- **Ook toepasbaar volgens de traditionele methode (inwassen)**

Waterwerende en stofvrije mortel voor brede tegelvoegen

GEBRUIK

- realiseren van tegelvoegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta van 3 tot 20 mm breedte

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- zorg ervoor dat de ruimte bestemd voor het voegen droog is en vrij van lijm
- reinig, indien nodig, door uitkrabben om een goede hechting, een droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

AANBRENGEN

- maak weberjoint large bij voorkeur met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 5 l zuiver water per zak van 25 kg
- smeer weberjoint large diagonaal op de tegels uit en vul de voegen volledig met een voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren)
- verwijder het teveel aan voegmortel met een voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek (45°)
- reinig vóór uitharding de tegels diagonaal met een herhaaldelijk gespoelde vochtige spons of een sponsspaan
- let erop de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- droog, na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad af

PRESTATIES

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAR
- densiteit van de uitgeharde mortel : 2,0
- druksterkte : ongeveer 45 N/mm²

deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

CE CLASSIFICATIE

CG2WAr

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren en muren binnen
- vloeren buiten
- prestaties geschikt voor gebruik op vloerverwarming met warm water

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberjoint large niet :
 - op gevels
 - op houten platen
 - op een plankenvoer bedekt met een egalisatiemortel : gebruik webercolor premium
 - in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk (≥ 80 bars) : gebruik weberepox easy of webercolor premium
 - in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren, detergenten, ...) : gebruik weberepox easy of webercolor premium
 - in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : gebruik weberepox easy of webercolor premium
 - in zwembaden

GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- levensduur van het mengsel : tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 12 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 24 uren
- voegbreedte : van 3 tot 20 mm

deze tijden gelden bij +20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng niet aan in volle zon of op warme tegels

AANBEVELINGEN

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met zuiver witte voegmortel met witte tegellijm
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen weberjoint large beige (voer eerst een test uit)
- om zeer harde voegen te bekomen of bij warm weer, het product daags na het aanbrengen lichtjes bevochtigen
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
 - respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
 - breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
 - respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater

- laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen
- maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen

VERPAKKINGEN

- zak van 25 kg

KLEUR

- 6 kleuren

VERBRUIK

- van 0,5 tot 2 kg/m² afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

WATERHOEVEELHEID

5 l (6 l voor anthracite)

GEREEDSCHAP

- sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

BEWARING

- 12 maanden jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht