



weberprim tac



FACILE
À APPLIQUER
GEMAKKELIJK
AAN TE BRENGEN

APPLICABLE
AU ROULEAU
AAN TE BRENGEN
MET ROL

- Regelt de porositeit van de ondergrond
- Vermijdt luchtbelletjes en kleurschakeringen bij het plaatsen van vloeregalisatiemortels
- Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergronden en verbetert de hechting
- Gebruiksklaar
- Niet toxisch, niet ontvlambaar

Porositeitsregelende grondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels

GEbruIK

- voor het voorbereiden van de ondergronden vóór het aanbrengen van kleefmortels voor het plaatsen van tegels, van egalisatie- en nivelleringsmortels
- voor vloeren of systeem ter bescherming tegen waterinfiltraties onder tegels webersys dry

GEbruIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen hard, zuiver, droog en niet brokkelig te zijn
- krab niet-resistente ondergronden (afbladderende verf, betonslib, oude lijmen van vasttapijt en vinylbekleding, gips). Verwijder de lijmsporen, zodat ze enkel nog een film vormen. Enkel kleurresten op het oppervlak mogen zichtbaar blijven
- breng weberprim tac steeds aan op gipsondergronden en polybeton (zonder curing) vóór het plaatsen van de tegels met een kleefmortel op basis van cement. De gipsondergronden dienen droog (< 1% restvocht), stofvrij en niet gepolijst te zijn. Krab of schuur deze, indien nodig, om de polijstfilm te verwijderen
- dekvloeren op basis van gietanhydriet dienen over de totale oppervlakte geschuurd te worden om de oppervlaktefilm te verwijderen
- ontstof door stofzuigen

AANBRENGEN

- weberprim tac is gebruiksklaar
- meng licht op
- breng nadien een uniforme laag weberprim tac met een schapenvachtrol of een platte borstel aan
- laat weberprim tac 1 tot 4 uren drogen

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- **binnenmuren**
 - gipsbepleistering
 - gipsblokken, waterwerend of niet
 - cementbepleistering (te poreus of niet poreus)
 - beton (te poreus of niet poreus)
 - gipsplaten waterwerend of niet
 - cellenbetonblokken
 - kalkzandsteenblokken
- **binnenvloeren**
 - cementdekvloer (te poreus of niet)
 - betonplaat (te poreus of niet poreus)
 - anhydrietdekvloer (geschuurd)
 - lichtbeton
 - op deze ondergronden mogen enkel restsporen in de vorm van oppervlakkige verkleuring van gips, neopreen-, acryl- en vinylijmen of verf voorkomen
- **buitenmuren**
 - cementbepleistering
 - beton
 - vezelcementplaten
 - bakstenen
- **buitenvloeren**
 - cementdekvloer (te poreus of niet poreus)
 - betonplaat (te poreus of niet)
 - voor alle andere ondergronden, ons raadplegen

GEbruIKSLIMIETEN

- gebruik weberprim tac niet :
 - op bestaande oude bekledingen (keramische tegels, hard vinyl, plankenvloer) : gebruik weberprim bond mono
 - om brokkelige ondergronden te versterken
- het gebruik van weberprim tac sluit de reiniging

GEbruIKSVoorzorgen

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- drogingstijd : 1 tot 4 uren afhankelijk van de temperatuur en de porositeit van de ondergrond
 - bedekking : na minimum 1 uur (weberprim tac dient droog te zijn)
- deze tijden gelden bij + 20°C, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen of bij tocht-<

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- de ondergronden dienen volkomen droog te zijn

AANBEVELINGEN

- raadpleeg de technische nota's van de vloeregalisatie-, nivellerings- en kleefmortels
- reinig het gereedschap vóór droging met water

VERPAKKINGEN

- emmer van 5 kg en 15 kg

KLEUR

- licht groen

VERBRUIK

- 150 tot 250 g/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

GEREEDSCHAP

- schapenvachtrol of platte borstel