



## weberseal N

- **Neutraal vernettende 1-component silicone, MEKO-vrij**
- **Veroorzaakt geen verontreiniging van de randen bij natuursteen**
- **Niet corrosief**
- **Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid**
- **Schimmelwerend**
- **Unieke verwerkingseigenschappen**
- **Uitstekend afwerkbaar oppervlak**

weberseal N is een hoogperformante neutrale silicone voor het afdichten van voegen. Verkrijgbaar verschillende kleuren.

### GEbruIK

- afdichten en voegen van marmer en andere natuurstenen
- afdichten van uitzettingsvoegen op vloeren, wanden en gevels
- afdichten en voegen van marmeren en natuurstenen zwembaden, ook van onderwatervoegen
- afdichten van gelakt en geëmailleerd glas
- afdichten van spiegels in combinatie met natuursteen

### PRESTATIES

- huidvormingstijd bij 23°C/50% rlv : 10 minuten
- uitharding in 24 uren bij 23°C/50% rlv : 2 - 3 mm
- verwerkingstemperatuur : van +5 tot +35°C
- viscositeit bij 23°C : pasteus, standvast
- soortelijk gewicht bij 23 °C volgens ISO 1183-1 : 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- shore-A-hardheid volgens ISO 868 : 30

- praktische bewegingsopname : 25%
- rekspanningswaarde bij 100 % volgens ISO 37, S3A : 0,5 N/mm<sup>2</sup>
- scheurrek volgens ISO 37, S3A : 600%
- treksterkte volgens ISO 37, S3A : 1,4 N/mm<sup>2</sup>
- temperatuurbestendigheid van/tot : van -40 tot +180°C
- extrusie ratio volgens ISO 8394-1 : 130 - 160 g/min.
- volumeverlies volgens ISO 10563 : < 10%

\* deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

## TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- vloeren en muren, binnen en buiten

## GEBRUIKSVOORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
- breng weberseal N niet aan in volle zon of op warme tegels

## AANBEVELINGEN

- vóór aanvang van de werkzaamheden moet de verwerker zeker stellen dat de materialen die in direct contact met dit product komen ermee en ook met elkaar compatibel zijn en elkaar niet beschadigen of veranderen (bvb. verkleuren)
- breng indien er grote holtes zijn eerst een passend rondsnoer aan om deze op te vullen
- bij het afmetten mag geen holte ontstaan, dit om de kans op schimmelaantasting te verminderen
- tijdens de verwerking en uitharding voor voldoende luchttoevoer zorgen
- contact met bitumenhoudende en weekmaker afgevendende materialen zoals bvb. butyl, EPDM, neopreen, isolatie- en teerlagen vermijden
- bij de sanering van door schimmel bevallen voegen moet de aanwezige elastische afdichtingskit volledig verwijderd worden. Voor het opnieuw vervoegen moeten de betrokken voegen met anti-schimmel product behandeld worden om eventueel overgebleven schimmelsporen te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan kan ondanks de schimmelwerende instelling van de afdichtingskit snel weer schimmel op de voeg groeien
- bewaar weberseal N maximum 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte

## VERPAKKINGEN

- koker van 300 ml

## KLEUR

- 8 kleuren

## BEWARING

- bewaar weberseal N maximum 18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte