



## Strikocem Aqua bitume émulsion

- **Prêt à l'emploi**
- **Pour enduits, béton et supports en briques**
- **Applicable dans les systèmes Strikocem et Strikotherm**
- **À utiliser en combinaison avec le film à plots Strikocem**

Strikocem Aqua bitume émulsion est une émulsion de bitume prête à l'emploi, sans solvant, utilisée comme produit de protection et d'étanchéité pour le béton, les enduits, la maçonnerie et les matériaux de construction légers.

### DOMAINE D'UTILISATION

Strikocem Aqua bitume émulsion convient pour l'étanchéité des systèmes d'enduit Strikocem et des systèmes d'isolation de façade Strikotherm appliqués en dessous et au niveau du sol.

Sous le niveau du sol, l'émulsion de bitume Aqua doit être protégée à l'aide du film à plots Strikocem.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### SUPPORT

Le support doit être plat, porteur et stable, exempt de poussière, de parties détachées, d'huile de décoffrage, d'humidité ou d'autres impuretés pouvant nuire à l'adhérence.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Les éventuels joints doivent être remplis à ras et lissés, et tout défaut de surface doit être réparé.

Les supports très absorbants doivent être prétraités avec un mélange Strikocem Aqua bitume émulsion et d'eau potable dans un rapport de 1:10.

**TRAITEMENT**

Bien remuer Aqua bitume émulsion avant utilisation.

Appliquer Aqua bitume émulsion uniformément et en couche couvrante à l'aide d'un pinceau large et/ou d'un rouleau.

Appliquer Aqua bitume émulsion en au moins 2 couches frais sur frais. Les 2 couches doivent être appliquées en croisant les passes.

Avant d'appliquer la deuxième couche, la première doit être sèche au toucher.

Protéger Aqua bitume émulsion des intempéries et de la lumière directe du soleil pendant l'application et le séchage.

Le temps de séchage Aqua bitume émulsion dépend fortement des conditions météorologiques et de l'épaisseur de la couche.

En moyenne, le séchage prend 2 à 3 jours.

**SÉCURITÉ**

Il est recommandé de protéger les yeux et la peau pendant l'application à l'aide d'équipements de protection individuelle.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau propre (env. 15 min.), puis consulter un médecin.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité Strikolith.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Composition

Matériau : émulsion de bitume sans solvant.

**TEMPÉRATURE D'EMPLOI**

Température minimale de traitement: 5 °C

Température maximale de traitement: 30 °C

**LIMITES D'EMPLOI**

- Masquer au préalable les éléments de construction à ne pas traiter avec du papier et du ruban adhésif.
- Protéger Strikocem Aqua bitume émulsion contre les intempéries pendant et après l'application.
- Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ou au-dessus de 30 °C, ni en cas de gel prévu.
- L'ajout de composants non prescrits n'est pas autorisé.

**EMBALLAGES**

1 composant, prêt à l'emploi dans un seau

**TRAITEMENT**

Manuellement

**COULEUR**

Noir

**CONSOMMATION**

Ca. 0,75 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

**AJOUT D'EAU**

Appliquer sans dilution

## CONSERVATION

12 mois de la date de fabrication si stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel