



webertherm 309

- **Lijmmortel voor isolatieplaten webertherm 309 is een oplosmiddelvrije, pasteuze 1-component lijmmortel op dispersiebasis voor gevelisolatiesystemen. Webertherm 309 vis dampopen, eenvoudig te verwerken en wordt gebruiksklaar geleverd.**

Lijmmortel voor isolatieplaten webertherm 309 van Weber is kant-en-klare lijmmortel voor niet-minerale ondergronden.

TOEPASSING

Webertherm 309 is geschikt als lijmmortel voor EPS en XPS gevelisolatieplaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

webertherm 309 is geschikt als lijmmortel voor het verlijmen van EPS of XPS platen op houten, kunststoffen en keramische ondergronden. De ondergrond dient recht, droog, schoon, stabiel en vrij van losse delen te zijn. Bij verlijming op keramische ondergronden eerst voorstrijken met weberprim 403. Webertherm 309 kan tevens worden gebruikt voor het verlijmen van isolatieplaten op oude verflagen en kunst of harspleisters na deze te hebben gereinigd onder hoge druk.

AANMAKEN

Kant en klaar product.

VERWERKEN

webertherm 309 is een gebruikklare pasteuze 1-component lijmmortel die handmatig wordt verwerkt. Webertherm 309 mag eventueel verdund worden met 1% zuiver water. Webertherm 309 wordt handmatig met een getande spaan (mazen 6 x 6) aangebracht op de ondergrond. Nadien worden de isolatieplaten hierin aangedrukt en verkleefd. Bij verlijming op keramische ondergronden dienen de isolatieplaten nadien te worden geplugd. Tijdens en na het aanbrengen van de lijmmortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5°C en niet hoger zijn dan 30°C.

REINIGEN

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

GEbruIKSTEMPERATUUR

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C

GEbruIKSLIMIETEN

Belangrijk:

- webertherm 309 mag niet met andere producten worden gemengd.
- Bij toepassing op houten plaatmaterialen extra mechanisch bevestigen m.b.v. schroefpluggen.

LEVERINGSVORM

Emmer van 25 kg.

GEREEDSCHAP

Lijmkam, troffel.

KLEUR

Natuurwit

VERBRUIK

Verbruik Ca. 3 kg per m² op vlakke ondergronden en bij gebruik van een getande spaan van 6x6mm. Exacte verbruik door middel van een proefvlak vast te stellen.

WATERDOSERING

Kant en klaar.

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.