



## Strikotherm minerale wol 040 WDV



- **Vormvast (geen nakrimp)**
- **Brandklasse A1**

Minerale isolatieplaten met gecacheerde laag aan beide zijden

- minerale steenwol isolatieplaten, voorzien van een ingebrande gecacheerde laag aan beide zijden
- minerale isolatie in alle Strikotherm gevelisolatiesystemen vanaf het maaiveld
- speciale buitengevelisolatie kwaliteit, vormvast en stabiel

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden

#### AANBRENGEN

- kleef Strikotherm minerale wol 040 WDV volvlaks
- breng de kleefmortel dus op de gevel aan en niet meer per lamel. Met deze werkwijze wordt er veel sneller een betrouwbaar resultaat bereikt

### PRESTATIES

- materiaal : minerale steenwol isolatie platen, harde persing type stuclamel
- Lambda-waarde : 0,040 (m<sup>2</sup>.K/W)
- afmetingen : 200 x 1200 mm
- dikte(n) : 40 t/m 200 mm
- treksterkte : > 80 KPa
- dampdiff.waarde/mu-waarde : 1,5
- brandklasse : A1

### TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- alle vlakke, vaste en draagkrachtige minerale ondergronden

- waterdichte kelderwanden onder het maaiveld

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- verwerk Strikotherm minerale wol 040 WDV niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5°C of te verwachten vorst

## VERPAKKINGEN

- 120 x 20 cm

## KLEUR

- bruin

## VERBRUIK

- $\pm 1,05$  plaat/m<sup>2</sup> (project afhankelijk)

## BEWARING

- 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht en zonlicht