



Weber Mastic de silicone

- **Résistant aux moisissures**
- **Odeur neutre**
- **Finition lisse**

Weber Mastic de silicone est idéal pour l'étanchéité de joints de dilatation et de raccordement. Le mastic silicone peut être utilisé sur les sols et les murs. Le mastic est disponible dans les mêmes couleurs que les couleurs des joints de carrelage imperméable.

DOMAINES D'UTILISATION

- étanchéité de joints de dilatation sur sols, murs et façades
- étanchéité de joints de raccord aux fenêtres et aux portes en bois, en métal et en plastique

PERFORMANCES

- temps de formation d'une peau à 23°C/50% HR : 10 minutes
- durcissement dans 24 heures à 23°C/50% HR : 2 - 3 mm
- température d'application : de +5 à +35°C
- viscosité à 23°C pâteux, stable
- densité à 23°C selon ISO 1183-1 : 1,2 g/cm³
- dureté shore A selon ISO 868 : 25
- déformation totale autorisé : 25%
- coefficient de contrainte d'allongement à 100% selon ISO 37, S3A : 0,4 N/mm²
- allongement à la rupture selon ISO 37, S3A : 550%
- résistance à la traction selon ISO 37, S3A : 1,5 N/mm²
- résistance à la température : de -40 à +180°C
- extrusion selon ISO 8394-1 : 50 - 150 g/min.
- perte de volume selon ISO 10563 : 7%

• ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire sur mortier durci. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre sur le chantier

SUPPORTS ADMIS

- sols et murs, intérieurs et extérieurs

LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez pas sur pierres naturelles, en plein soleil ou sur des carreaux chaud

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Référez-vous aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C
- n'appliquez pas sur pierres naturelles, en plein soleil ou sur des carreaux chaud

RECOMMANDATIONS

- avant l'utilisation du produit, l'utilisateur doit s'assurer que les matières et matériaux de construction qui entrent en contact sont bien compatibles avec le produit même ainsi que entre eux et qu'ils ne l'endommagent ou ne le modifient pas (changement de couleur par exemple)
- remplir les cavités en y posant les fonds de joint
- aucune strie ne doit apparaître lors du lissage, seulement un chanfrein triangulaire garantit l'absence de résidus sur le joint et permet ainsi de réduire la formation de moisissures.
- pendant la mise en oeuvre et le durcissement de une bonne ventilation doit être assurée
- éviter tout contact avec les matériaux contenant du bitume ou dégageant des plastifiants – comme par ex. butyle, EPDM, néoprène, enduits isolants et noirs etc.
- pour une réparation adéquate des joints, il est indispensable d'enlever scrupuleusement tout l'ancien joint envahi par les moisissures. Afin d'éliminer les spores éventuellement présents, il faut ensuite traiter toute la zone du joint. Si on ne procède pas très soigneusement à ces opérations, les moisissures étant encore dans le joint, leur développement peut recommencer très rapidement, et ceci malgré le traitement anti moisissure intégré dans nos mastics.
- conservez 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

EMBALLAGES

cartouche de 310 ml

CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.