



Strikotherm perimeter 035 WDV

- **Geschikt voor waterdichte kelderwanden**
- **Vormvast (geen nakrimp)**

Geëxpandeerd polystyreen hardschuim isolatieplaten voor onder het maaiveld

GEBRUIK

- hardschuim isolatieplaten voor het Strikotherm gevelisolatiesystemen en voor toepassing onder het maaiveld
- geëxpandeerd polystyreen hardschuim isolatieplaten, geproduceerd zonder toevoeging van regeneraat en brandvertragend gemodificeerd volgens DIN 18164 deel 1
- speciale buitengevelisolatie kwaliteit, vormvast en geen nakrimp
- geschikt voor plintzone (spatwaterzone 0 - 30 cm)

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden
- behandel sterk zuigende ondergronden eerst voor met één laag Strikolith primer diepgrond
- behandel poederende en zanderige ondergronden met twee lagen Strikolith primer diepgrond, nat in nat aangebracht

AANBRENGEN

- Strikotherm perimeter 035 WDV kan met een Strikotherm hechtmortel zonder naden op de ondergrond constructie gekleefd worden, zodanig dat de plaatranden volledig verlijmd zijn en er een evenredig verdeeld vlak ontstaat met een verlijming van minimaal 60%
- Strikotherm perimeter 035 WDV kan op aanwijzing van het Strikotherm advies na droging (48 uur) extra verstevigd worden met slag- en schroefpluggen
- bij toepassing van Strikotherm perimeter 035 WDV onder maaiveld wordt de lijmlaag gebruikt als stabilisatie en kleeftlaag. Het systeem wordt door de later aan te brengen grond massa op zijn plaats gehouden

PRESTATIES

- materiaal : geëxpandeerd polystyreen hardschuim isolatieplaten
- volumieke massa : min. 30 kg/m³
- randafwerking : stomp
- Lambda waarde : 0,031 W/m.K
- afmetingen : 500 x 1000 mm (irreversibele lengteverr. < 0,15%)
- dikte(n) : 40 t/m 200 mm, > op aanvraag
- treksterkte : 0,15 - 0,23 N/mm²
- brandklasse : B1

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- alle vaste en draagkrachtige ondergronden
- watergekeerde kelderwanden onder het maaiveld

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- verwerk Strikotherm perimeter 035 WDV niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5°C of te verwachten vorst

VERPAKKINGEN

- 100 x 50 cm

KLEUR

- wit

VERBRUIK

- ± 1,05 kg/m² (project afhankelijk)

BEWARING

- 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht en zonlicht