



## Strikotherm siliconen



- **Algenwerend**
- **Bijzonder dampdoorlatend**
- **Weersbestendig en slagregendicht**

Decoratieve siliconenpleister voor buitengevelisolatiesystemen

### GEBRUIK

- decoratieve pleister als eindafwerking voor het Strikotherm gevelisolatiesysteem COMFORT
- hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde siliconenpleister op basis van een siliconenharsemulsie gecombineerd met een hoogwaardig dispersiebindmiddel en hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een egale en regelmatige structuur

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden
- maskeer de niet te behandelen bouwdelen vooraf met papier en plakband. Verwijder deze direct na het verwerken van Strikotherm siliconenpleister

#### LET OP

##### op Strikotherm gevelisolatie

- de mortelweefsellaag dient winddroog en min. 48 uur uitgehard te zijn
- behandel de ondergrond hierna met Strikotherm primer BGI voor, in de kleur van de afwerklaag
- laat min. 24 uur drogen

##### op Strikocem/Strikolith pleistersysteem

- behandel de raaplaag, na volledige droging van de raapmortel, met één laag Strikolith primer diepgrond
- laat 24 uur drogen
- behandel hierna het geheel met Strikotherm primer BGI voor, in de kleur van de afwerklaag
- laat min. 24 uur drogen

**PRESTATIES**

- wateropname coëfficiënt :  $W_3 = < 0,1$
- Sd-waarde :  $V_1 (< 0,1)$
- S.G :  $\pm 1,7 \text{ g/cm}^3$
- PH-waarde :  $\pm 8,5$
- viscositeit :  $\pm 135 - 185$
- korrelgrootte : 1,5 mm en 2,0 mm

**TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

- minerale ondergronden, organische lijm- en wapeningsmortel en gipsgebonden ondergronden

**TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- verwerk Strikotherm siliconenpleister niet beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van  $+ 5^\circ\text{C}$  of te verwachten vorst

**AANBEVELINGEN**

- reinig kwasten en gereedschap direct na gebruik met water
- bescherm Strikotherm siliconenpleister tijdens en na verwerking tegen weersinvloeden
- volgens de normeringen van het WTCB worden donkere kleuren afgeraden

**VERPAKKINGEN**

- emmer van 22 kg

**KLEUR**

- wit
- kleur op aanvraag

**VERBRUIK**

- korrelgrootte 1,5 mm :  $\pm 2,5 \text{ kg/m}^2$
- korrelgrootte 2,0 mm :  $\pm 3,0 \text{ kg/m}^2$

**BEWARING**

- 24 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en warmte