



Weber Cementgebonden stucmortel

- **ideale stuc voor de badkamer**
- **ondergrond voor schuur-, pleister- en tegelwerk**

Weber Cementgebonden stucmortel is een lichtgrijze mortel voor de bezetting van metselwerk en cellenbetonblokken. Deze stucmortel kan zowel in natte ruimtes als buiten gebruikt worden, en is daarvoor het ideale product voor de bezetting van al uw muren.

GEBRUIK

Vlakke en sterke licht verwerkbare stuclaag voor binnen- (natte ruimten) en buitenshuis op steenachtige ondergronden zoals:

- metselwerk
- gelijmde elementen
- beton

Geschikt als ondergrond voor wit schuurwerk, wit pleisterwerk, sierpleisterwerk, spuitpleisterwerk of lijmwerk voor tegels.

Grondstoffen

- Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1), kalk (EN 459-1)
- Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139) lichte toeslagmaterialen
- Grootste korrelafmeting: ± 2 mm
- Korrelopbouw volgens korrelgroep: 0 - 1 (opgave producent)
- Toevoegingen: geen
- Hulpstoffen: combinatie van additieven die de verwerkbaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen (EN 934-3)

Eigenschappen mortelspecie

- Waterbehoefte: $\pm 18,0$ %
- Volumieke massa: 1490 kg/m^3
- Verwerkingstijd: 2 uur

Eigenschappen mortel

- Druksterkte: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-11)
- Droogtijd: 1 tot 2 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur
- Afwerkbaar overschilderbaar na 4 weken

Laagdikte: minimale laagdikte 10 mm, maximale laagdikte 20 mm

CE CLASSIFICATIE

Weber Cementgebonden stucmortel is CE gemarkeerd volgens NEN-EN 998-1: CS III.

GEBRUIKSVOORZORGEN

Bescherm het verse pleisterwerk tegen te snelle uitdroging, tocht en vorst.

VERPAKKINGEN

plastic zak van 20 kg

VERBRUIK

- 20 kg geeft $\pm 12,5$ liter specie en is voldoende voor $1,3 \text{ m}^2$ bij een laagdikte van 10 mm.
- Voor 1 m^2 bij een laagdikte van 10 mm is ± 15 kg bezettingsmortel nodig.

WATERHOEVEELHEID

Gebruik $\pm 3,7$ liter leidingwater voor 20 kg cementgebonden stucmortel.

GEREEDSCHAP

Voor de verwerking van Weber Cementgebonden stucmortel is het volgende gereedschap nodig: truweel, spindel, spaan en kuip

BEWARING

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog opgeslagen