



weberprim bond mono



ADHÉRENCE
PARFAITE



PERFECTE
HECHTING

FACILE
À APPLIQUER



GEMAKKELIJK
AAN TE BRENGEN

APPLICABLE
AU ROULEAU



AAN TE BRENGEN
MET ROL

PRÊT À
L'EMPLOI



KLAAR VOOR
GEBRUIK

- **Primaire mono-composant : prêt et rapide à l'emploi**
- **Adhérence élevée : favorise l'accrochage des mortiers de sols et des mortiers-colles sur supports anciens**
- **Intérieur et extérieur**
- **Temps de séchage rapide**

Primaire d'adhérence chargé au quartz pour enduits de ragréage et des sols et mortiers-colles

DOMAINES D'UTILISATION

- primaire d'adhérence et d'imperméabilisation pour les enduits de ragréage des sols et les mortiers-colles sur supports anciens

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être secs, durs, cohésifs, et propres
- grattez les anciens fonds non-résistants (peinture écaillée, résidus de colle des revêtements de sol vinyles, laitance du béton, ...)
- éliminez les salissures (traces de plâtre)
- lessivez les supports pour éliminer toutes traces de graisse ou de produits d'entretien (cire, ...)
- dépolissez les carrelages traités avec un hydrofuge de surface
- rincez abondamment et laissez sécher
- poncez à sec les parquets cirés
- poncez et dégraissez le polybéton
- dépoussiérez soigneusement

APPLICATION

- remuez soigneusement le jerrycan ou le flacon de weberprim bond mono avant emploi
- appliquez le primaire à l'aide d'un rouleau laine ou d'une brosse plate. Veillez à réaliser un film d'une épaisseur régulière (sans manque ni surépaisseur)
- laissez sécher 1 à 3 heures
- recouvrez weberprim bond mono endéans 48 heures avec les mortiers de sols ou les mortiers-colles

PERFORMANCES

- résistance aux températures : de -10°C à +70°C
- ces valeurs sont des résultats d'essais normalisés en laboratoire ; elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre

SUPPORTS ADMIS

- **murs intérieurs**
 - carrelages de tous types
 - peintures résistantes (alkyde, époxy, polyuréthane, ...)
 - **sols intérieurs**
 - carrelages de tous types (y compris carrelages émaillés)
 - dalles vinyles rigides
 - peintures de sol résistantes (époxy, polyuréthane, ...)
 - chape ciment avec résidus de colle époxy ou bitume
 - panneaux de bois : multiplex WBP, aggloméré type B ou type OSB
 - chape asphalte
 - plancher en bois sur lambourdes
 - **extérieurs**
 - carrelage (toujours bien adhérent)
 - béton, polybéton (poncé et dégraissé)
- pour tout autre support : consultez-nous

LIMITES D'EMPLOI

- n'appliquez pas weberprim bond mono :
 - sous l'eau ou en présence d'humidité permanente (remontées d'humidité,...)
 - sur des anciens résidus de colles solubles à l'eau

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- référez-vous l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai de séchage : 1 à 3 heures
- après séchage, weberprim bond mono forme un film rose translucide qui reste légèrement poisseux pour garantir un bon accrochage du matériau de recouvrement

ces valeurs mesurées à +20°C est allongé à basse température et réduit par la chaleur ou la ventilation

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C

- les supports doivent être parfaitement secs

RECOMMANDATIONS

- référez-vous aux notices produits des mortiers d'égalisation et de nivellement des sols et des mortiers-colles concernés
- ne diluez pas
- nettoyez les outils à l'eau, avant séchage
- veillez à ne pas salir weberprim bond mono en circulant avant l'application des mortiers (placez des planches ou panneaux rigides de protection). Leur adhérence pourrait en être affectée
- veillez à éliminer complètement tous les restes de colles solubles à l'eau avant l'application de weberprim bond mono

EMBALLAGES

- seau de 2,5 et 5 kg

COULEUR

- rouge clair

CONSOMMATION

- environ 100 g/m²

OUTILLAGE

- rouleau laine ou brosse plate