



weberprim bond mono



- **1 component hechtprimer : snel en gebruiksklaar**
- **Hoge hechtsterkte : bevordert de hechting op oude ondergronden van nivelleringsmortels en kleefmortels**
- **Binnen en buiten**
- **Sneldrogend**

Kwartsgevlude hechtprimer voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels

GEbruik

- waterwerende hechtgrondlaag voor vloeregalisatiemortels en kleefmortels op oude ondergronden

GEbruiksaanwijzing

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN

- de ondergronden dienen droog, hard, cohesief en zuiver te zijn
- krab oude niet-resistente ondergronden (afbladderende verf, lijmen van vinyl vloerbekledingen, betonslib, ...)
- verwijder vuil (gipssporen)
- reinig de ondergronden om alle sporen van vet en onderhoudsproducten (boenwas, ...) te verwijderen
- maak tegels behandeld met een waterwerend middel ruw
- spoel overvloedig en laat drogen
- schuur geboenwast parket droog
- polybeton steeds schuren en ontvetten
- ontstof zorgvuldig

AANBRENGEN

- schud de bus of de emmer weberprim bond mono zeer goed vóór gebruik
- breng de hechtprimer weberprim bond mono met een schapenvachtrol of een platte borstel aan. Let erop overal een gelijkmatige, uniforme filmdikte te bekomen
- laat 1 tot 3 uren drogen
- bedek weberprim bond mono binnen de 48 uren met de egalisatieproducten of kleefmortels

PRESTATIES

- temperatuurweerstand : van -10°C tot $+70^{\circ}\text{C}$
- deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- **binnenmuren**
 - alle soorten tegels
 - resistente verven (alkyd, epoxy, PU, ...)
 - **binnenvloeren**
 - alle soorten tegels (inbegrepen geglazuurde tegels)
 - hard vinyl
 - resistente vloerverven (epoxy, polyurethaan, ...)
 - cementdekvloeren met epoxy of bitumineuze lijmresten
 - waterbestendige houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B of type OSB
 - asfaltdekvloeren
 - plankenvloeren op steunbalken
 - **buiten**
 - tegels (nog goed hechtend)
 - beton, polybeton (opgeschuurd en ontvet)
- voor alle andere ondergronden : raadpleeg ons

GEbruIKSLIMIETEN

- gebruik weberprim bond mono niet :
 - onder water of bij permanente vochtbelasting (opstijgend vocht,...)
 - op oude lijmresten oplosbaar met water

GEbruIKSVoorzorgen

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- drogingstijd : 1 tot 3 uren
- na droging vormt weberprim bond mono een doorschijnende roze film die licht kleverig blijft om een goede hechting met het bekledingsmateriaal te waarborgen

deze tijden gelden bij $+20^{\circ}\text{C}$, verleng ze bij lagere en verkort ze bij hogere temperaturen

TOEPASSINGSVoORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van $+5^{\circ}\text{C}$ tot $+30^{\circ}\text{C}$
- de ondergronden dienen volkomen droog te zijn

AANBEVELINGEN

- raadpleeg de technische nota's van de vloeregalisatie-, nivellerings- en kleefmortels
- verdun niet
- reinig het gereedschap vóór droging met water
- bevuil weberprim bond mono niet vóór het aanbrengen van de mortels om hun hechting niet te schaden (planken of stijve platen ter bescherming plaatsen)

- verwijder vóór het aanbrengen van weberprim bond mono zorgvuldig alle lijmresten oplosbaar met water

VERPAKKINGEN

- emmer van 2,5 en 5 kg

KLEUR

- licht rood

VERBRUIK

- ongeveer 100 g/m²

GEREEDSCHAP

- schapenvachtrol of platte borstel

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte