



Weber NoMix beton

- **hoeft niet te worden gemengd**
- **verhardt binnen 10 minuten.**
- **snel belastbaar**

Met Weber Nomix beton is het verankeren en stevig zetten van palen kinderspel. Met deze verankeringsmortel staat binnen 15 minuten elke paal in je tuin als een huis. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal wat ongemengd verwerkt wordt. Zo houd je meer tijd over om te genieten van je tuin!

TOEPASSING

Voor het snel vastzetten van o.a.:

- palen
 - speeltoestellen
 - droogmolens
- pergola's

VOORBEREIDING

Graaf een gat met de gewenste afmeting.

AANMAKEN

Aanmaken en mengen is niet nodig. NoMix beton mengt zichzelf met water

VERWERKEN

- Verwerk de specie boven 3°C.
- Vul het gegraven gat voor de helft met schoon leidingwater.
- Plaats de paal vervolgens in de gewenste stand.
- Strooi de NoMix beton rondom de paal in het water totdat het gat gevuld is en de droge mortel volledig verzadigd is met water.
- Voorkom dat er vrij water op de ingestrooide mortel staat.
- Schoren van de paal hoeft niet want NoMix beton verhardt binnen 10 minuten.
- Werk het oppervlak van de specie eventueel glad af of bedek het met aarde of graszoden.

AFWERKEN

Zorg ervoor dat de NoMix beton enkele dagen vorstvrij blijft. Dek het oppervlak eventueel af met een deel van de verwijderde aarde.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling	<ul style="list-style-type: none">• Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)• Toeslagmateriaal: lichtgewicht toeslagmaterialen (EN 13055)• Toevoegingen: kalksteenmeel (EN 13139)• Hulpstoffen: super plastificeerder (EN 934-2)
Maximale korrelgrootte	8 mm
Toepassingsgebied	Buiten
Eigenschappen onverwerkt product	
Indicatie vorstbestendig	Ja
Verwerkingstijd	10 min
Droogtijd	10 min
Rendement per kilogram	0.56 l
Eigenschappen na droging/verharding	
Beloopbaar na	10 min
Definitief belastbaar na	10 uur

GEBRUIKSTEMPERATUUR

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 35 °C

GEBRUIKSLIMIETEN

NIET te gebruiken in de toepassing als constructie beton.

LEVERINGSVORM

zak van 20 kg

KLEUR

Grijs

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum indien droog opgeslagen in de originele verpakking.