



Weber Lichtgewicht tegellijm XL wit

- **Lichtgewicht tegellijm voor wand en vloer**
- **Binnen en buiten**
- **Als dun-, midden- en vloeibedlijm toepasbaar**
- **Voor grootformaat tegels en natuursteen**
- **Tegel over tegel**
- **Vloerverwarming**
- **Reeds na 10 uur beloopbaar**
- **Zeer hoge aanvangskleefkracht**

Extra makkelijk tegelen met de Weber Lichtgewicht tegellijm XL wit. Deze witte lichtgewicht poeder tegellijm is net zo sterk als andere tegellijm, maar weegt stukken minder. En je haalt bovendien evenveel tegellijm uit één zak ten opzichte van andere traditionele tegellijmen. Flexibel, lichtgewicht, stofarm én ideaal voor het verlijmen van grootformaat tegels en natuursteen op wanden en vloeren, binnen en buiten.

TOEPASSING

- Binnen en buiten toepasbaar.
- Voor het verlijmen van grootformaat tegels en natuursteen op vrijwel alle ondergronden en diverse houten vloeren.
- geschikt voor natuursteentegels, mozaïek ect.
- kan worden gebruikt op cementvloeren, gipsgebonden vloeren, vloeren met vloerverwarming, beton, gipsvezelplaten, pleisterlagen, kalkzandsteen, gasbeton, hardschuimplaten, bestaande tegels, ect.

GEbruIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond goed schoon (stofvrij) en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **Weber Tegelpriemer**. Indien 'tegel over tegel', schuur dan eerst het oppervlak met een schuurpapier met een grove korrelgrootte en behandel deze daarna met **Weber Tegelpriemer**. Mocht u een calciumsulfaatvloer hebben, dan dient deze eerst geschuurd te worden. Het uiteindelijke vochtgehalte mag niet meer dan 0,5% zijn. Bij het leggen van tegels op calciumsulfaatvloer dient u het oppervlak eerst horizontaal voor te strijken en daarna nog eens verticaal. Voordat u begint met betegelen dient de primer volledig ingedroogd te zijn.

AANMAKEN

Voeg ca. 6,7 - 7,8 liter schoon leidingwater toe aan 15 kg en ca. 1,1-1,3 liter aan 2,5kg **Weber Lichtgewicht tegellijm XL wit**. Meng de lijm in een speciekuip of emmer ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, totdat een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Laat de tegellijm een aantal minuten staan en meng daarna nogmaals de mortel met de spindel door. Na de tweede menging kan de tegellijm direct gebruikt worden. Tip: Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip of emmer en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water

TEGELLIJM AANBRENGEN

- Breng de lijm op de (niet bevroren, +5 °C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijmkam. Het lijmcontactvlak moet minimaal 80% zijn, en bij buitentoepassingen en bij zwaar gebruik 100%. Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging in de tegellijm. Verwijder vervolgens de overtollige lijm uit de voegen. De tegellijm dient binnen 2 uur verwerkt te worden.

AFWERKING

- Na minimaal 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden, kunnen de tegels worden gevoegd met voegmiddelen uit de **weberfinish** serie. Bij zeer harde tegels kan, afhankelijk van temperatuur en ventilatie, het invoegen later uitgevoerd worden.

EXTRA INFORMATIE

- Breng de tegel met een dubbele lijmlaag aan, indien de afmeting van de tegel groter is dan 60 x 60 cm. Zowel de ondergrond als de tegel moet van een lijmlaag worden voorzien. De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en +30 °C. De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking. Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming. Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

PRESTATIES

EN 12004-1

Sterkteklasse: C2TE S1

Euro brandklasse: F

CERTIFICERINGEN

EMICODE-label: EC1 plus

TECHNISCHE INFORMATIE

Substantie	Poeder
Maximale korrelgrootte	1 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale temperatuurbestendigheid	70 °C
Toepassingsgebied	Buiten Binnen
Eigenschappen onverwerkt product	
Indicatie vorstbestendig	Ja
Minimale waterbehoefte	44 %
Maximale waterbehoefte	52 %
Verwerkingstijd	2 uur
Corrigeertijd	25 min
Droogtijd	24 uur
Minimale laagdikte	2 mm
Maximale laagdikte	15 mm
Indicatie vezelversterkt	Nee
Eigenschappen na droging/verharding	
Beloopbaar na	10 uur
Definitief belastbaar na	36 uur
Initiële hechting	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Hechting na inwerking van warmte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Hechting na inwerking van water	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Hechting na vorst/dooi cycli	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Transversale vervorming	$\geq 2.5 \text{ mm}$
Slip	$\leq 0.5 \text{ mm}$

GEBRUIKSTEMPERATUUR

Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur: 30 °C

TIPS

Vloer eerst egaliseren? Kijk naar de Weber egalisatieproducten.

GEBRUIKSLIMIETEN

- Breng de tegel met een dubbele lijmlaag aan, indien de afmeting van de tegel groter is dan 60 x 60 cm. Zowel de ondergrond als de tegel moet van een lijmlaag worden voorzien.
- De lijm toepassen bij temperaturen tussen de +5 °C en +30 °C.
- De lijm niet aanbrengen op bevroren of ontdooiende ondergronden, in volle zon, op warme ondergronden of op vloerverwarming in werking.
- Schakel de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit. De vloer geleidelijk opwarmen bij het in gebruik nemen van de vloerverwarming.
- Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LEVERINGSVORM

- Zak a 2,5 kg
- Zak à 15 kg

GEREEDSCHAP

truweel, getande spaan, elektrische spindelmenger (600 TPM)

KLEUR

Wit

VERBRUIK

- Afhankelijk van het formaat en het reliëf van de tegel, mate van de vlakheid van de ondergrond, de verlijmingswijze en het type lijmkam. Op basis van de vertanding van de lijmkam kun je in onderstaand overzicht een indicatie van het verbruik aflezen.
- 4 mm vertanding: ca. 1 kg/m²
- 6 mm vertanding: ca. 1,3 kg/m²
- 8 mm vertanding: ca. 1,8 kg/m²
- 10 mm vertanding: ca. 2,1 kg/m²

WATERDOSERING

Weber Lichtgewicht tegellijm XL 2,5 kg mengen met 1,1 - 1,25 liter water Weber Lichtgewicht tegellijm XL 15 kg mengen met 6,7 - 7,8 liter water.

BEWARING

18 maand(en) na productiedatum Indien in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht.