



Weber Enduit d'étanchéité

- **Weber Enduit d'étanchéité pour l'imperméabilisation des sous-sols, des piscines, des locaux humides et des façades**
- **Pour sol et mur**
- **Très bonne ouvrabilité**
- **Résiste à la pression et contre-pression**
- **Permet de rattraper les inégalités du support**

Weber Enduit d'étanchéité est un mortier à base ciment prêt à l'emploi fabriqué en usine sur base de la norme EN 998-1 CS IV. Enduit idéal pour l'imperméabilisation des sous-sols des piscines, des locaux humides et façades. Résiste à la pression et contre-pression et a une très bonne ouvrabilité.

DOMAINES D'UTILISATION

Enduit étanche et facile à appliquer pour l'intérieur (zones humides) et l'extérieur sur des surfaces pierreuses telles que :

- maçonnerie
- éléments collés
- béton

enduit lié au ciment

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Éliminez les éléments non-adhérents. Assurez-vous que les surfaces qui entrent en contact avec **Weber Enduit d'étanchéité** soient dépoussiérées et débarrassées de tout résidu de graisse, d'huile et autres matières nuisant à l'adhérence. Traitez le support par ponçage (grains 50 ou moins), par jet d'eau à haute pression (min. 100 bar) ou par d'autres méthodes ayant des performances similaires. Les zones endommagées doivent être réparées avec **Weber Enduit d'étanchéité**. Réparez le support en cas de fuite d'eau avec **Weber Ciment rapide 1 min. antifuites**. Pré-humidifiez le support avant l'application de **Weber Enduit d'étanchéité** évitez des nappes d'eau/d'eau stagnante. Arrondissez, si possible, les raccords murs et/ou murs/sols avec **Weber Enduit d'étanchéité**. Appliquez toujours une couche d'adhérence sur le support hum

MÉLANGE

Couche d'adhérence Gâchez **Weber Enduit d'étanchéité** avec un mélangeur électrique lent avec 2,7 l d'eau et 2 l **Weber Flevopol uni**, jusqu'à l'obtention d'un mélange sans grumeaux et homogène. **Enduit** Utilisez +/- 3,6 litres d'eau propre pour 20 kg de **Weber Enduit d'étanchéité**. Mélangez le mortier à l'aide d'une perceuse munie d'un malaxeur dans une cuvette pendant environ 3 minutes. Si le mélange est fait manuellement, mélangez au moins 5 minutes. Mettez d'abord 75% de la quantité totale d'eau dans la cuvette, puis le mortier sec. Tout en mélangeant, ajoutez le reste de l'eau jusqu'à l'obtention d'un mortier facilement maniable et homogène.

MISE EN OUVRE

Appliquez le mortier à une température de min. 5 °C sur un support non congelé. Le mélange peut être utilisé pendant environ 1 heure (en fonction du mortier et la température ambiante). Appliquez d'abord la couche d'adhérence avec une bloc brosse. Si la couche d'adhérence est déjà durcie, pré-mouillez-la avant d'appliquer la couche de **Weber Enduit d'étanchéité**. Appliquez le mortier en couches d'au moins 10 mm et maximum 15 mm. Lissez le mortier appliqué à l'aide d'une règle ou d'une latte. Si une épaisseur de couche jusqu'à 20 mm doit être obtenue pour une piscine par exemple, 2 couches doivent être appliquées. Appliquez une 1^{ère} couche de +/- 6 mm sur la couche d'adhérence. Grattez cette couche avec une spatule crantée. Cette étape est importante pour améliorer l'adhérence de la 2^{ème} couche. Appliquez une 2^{ème} couche une fois que la 1^{ère} couche a commencé à sécher et dans les 24 heures suivant la pose de la 1^{ère} couche. Une fois que la 1^{ère} couche commence à durcir, appliquez la seconde. Si la 1^{ère} couche est déjà sèche, pré-mouillez la avant d'appliquer la 2^{ème} couche. Pressez bien l'enduit contre la première couche. Différentes finitions et textures peuvent être obtenues à la truelle ou à l'éponge. Laissez sécher jusqu'à ce que la surface puisse être poncée. N'utilisez pas d'eau pendant la finit

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Protégez le mortier appliqué contre la dessiccation en le couvrant d'un film plastique ou humidifiez-le régulièrement en le pulvérisant d'eau. Par temps froid, recouvrez le matériau d'un matériau isolant. Protéger la surface contre le gel et la pluie jusqu'à ce que la prise finale ait eu l

FINITION

Délais de recouvrement avec carrelage, peinture ou enduit minéral est minimum 7 jours. En cas de pression négative permanente sur l'eau, d'enduits à base de gypse ou des revêtements imperméables à la vapeur d'eau ne peuvent pas être appliqués sur le **weber Enduit d'étanchéité**. La condensation peut se produire après l'application dans des zones mal ventilées et humides. La ventilation doit être augmentée pour résoudre ce problème. N'utilisez JAMAIS de déshumidificateur pendant la période de durcissement (28 jours après l'application).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyez les outils directement à l'eau. Le produit durci ne peut être éliminé que mécaniquement

PERFORMANCES

EN 998-1:2016

Classe de résistance: CS IV

Classement Feu Euro: F

INFORMATIONS TECHNIQUES

Code de la forme	Poudre
Granulométrie maximale	1.5 mm
Température maximum	70 °C
Champ d'application	Intérieur Extérieur

INFORMATIONS TECHNIQUES

Propriétés du produit non traité	
Indication résistant au gel	Oui
Volume d'eau minimum	18 %
Quantité maximale d'eau	18 %
Masse volumique de mortier	1950 kg/m ³
Durée de traitement	1 heure
Temps de séchage	24 heure
Épaisseur minimale de la couche	10 mm
Épaisseur maximale de la couche	20 mm
Épaisseur de couche horizontale	15-20 mm
Épaisseur de couche verticale	10-20 mm
Indication renforcement de la fibre	Non
Propriétés après séchage/durcissement	
Marche autorisée après	24 heure
Charge supportable après	7 jour(s)
Recouvrable :	Oui
Recouvrable après	7 jour(s)
Carrelable après	168 h
Résistance à la compression	25 N/mm ²
Résistance à la rupture par flexion	4 N/mm ²
Résistance à la pression d'eau positive	>1.5
Résistance à la pression d'eau négative	>1.5
Absorption d'eau par capillarité	≤ 0.2 kg/(m ² .min0.5)

TEMPÉRATURE D'EMPLOI

Température minimale de traitement: 5 °C

Température maximale de traitement: 25 °C

LIMITES D'EMPLOI

- En cas de pression négative permanente d'eau, d'enduits à base de gypse ou de revêtements imperméables à la vapeur

d'eau ne peuvent pas être appliqués sur le weber enduit d'étanchéité

- La condensation peut se produire après l'application de weber enduit d'étanchéité dans des zones mal ventilées et humides. La ventilation doit être augmentée pour résoudre ce problème. N'utilisez JAMAIS de déshumidificateur pendant la période de durcissement (28 jours après l'application)
- N'appliquez pas l'enduit si la température ambiante est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C. Ainsi que dans les prochaines 24 heures, la température peut être inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.
- Ne pas appliquer sur surfaces gelées/dégelées, en plein soleil ou sur surfaces chaudes et dans les 24 heures en cas de risque de gel ou de pluie.

EMBALLAGES

sac de 20kg

OUTILLAGE

Pour l'application de Weber enduit 'étanchéité, les outils suivants sont nécessaires : truelle, malaxeur, plateau et cuve.

COULEUR

Gris

CONSOMMATION

20 kg de Weber Enduit d'étanchéité donnent environ 12,5 litres de mortier pour +/- 1 m² (épaisseur de couche 10 mm).

Épaisseur = Consommation/m²

- 10 mm = 17,5 kg
- 15 mm = 26 kg
- 20 mm = 35 kg
- Bindingslaag 3,5 kg + 0,3 l Weber Flevopol uni

AJOUT D'EAU

Utilisez +/- 3,6 litres d'eau propre pour 20 kg de **Weber Enduit d'étanchéité**.

CONSERVATION

12 mois après la date de production si stocké à l'abri de l'humidité et du gel en emballage d'origine non ouvert.