



Strikolith pearlcoat

APPLICABLE
À LA MACHINEMACHINAAL
AAN TE BRENGENAPPLICABLE
AU PINCEAUAAN TE BRENGEN
MET KWASTAPPLICABLE
AU ROULEAUAAN TE BRENGEN
MET ROLLERTEMPÉRATURE
D'EMPLOIGEBRUIKS-
TEMPERATUUR

- **Waterafstotend**
- **Goed reinigbaar**
- **Bestand tegen weersinvloeden en industriële belastingen**

Afparelende gevelverf voor gevelisolatiesystemen

TOEPASSING

- specifiek voor afwerking van buitengevels met een minerale of kunstharsgebonden ondergrond. In het bijzonder voor afwerking van buitengevelisolatie systemen zowel in de nieuwbouw als bij renovatie
- de afparelende eigenschappen van Strikolith Pearlcoat zorgen voor structurele onderhoudsvoordelen
- afbouwverf op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel in combinatie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten.
- Strikolith Pearlcoat biedt een optimale regendichtheid en een zeer hoge dampopenheid

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- Vrijwel alle minerale en kunstharsgebonden ondergronden
- Strikotherm gevelisolatiesystemen

GEBRUIKSAANWIJZING

ONDERGROND

De ondergrond moet volledig droog, draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Gevelreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een geschikte pleister, afgestemd op de ondergrond en toepassingsgebied. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende ondergronden naar behoefte voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verduunning volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verduunning volgens productinformatieblad). Let bij de toepassing van Strikolith Diepgrond op de juiste verduunning en het voorkomen van aanzetten en lekstrepen!

VERWERKING MET (BLOK)KWAST OF ROLLER

Strikolith Pearlcoat voor gebruik goed oproeren. Een eerste laag, eventueel verdund met maximaal 5% schoon leidingwater, aanbrengen met (blok)kwast en/of vachtroller, poolhoogte roller afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond. Na een droog-tijd van ca. 8-12 uur kan een tweede laag, bij voorkeur onverdund, maar eventueel verdund met maximaal 2% schoon leidingwa-ter, worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

VERWERKING MET AIRLESS SPUITAPPARATUUR

Strikolith Pearlcoat voor gebruik goed oproeren en eventueel verdunnen met maximaal 5% schoon (lauw)leidingwater. Pear-lcoat aanbrengen met een geschikte Airless verfspuit volgens de instructies van de fabrikant. Indicatieve instellingen (machine afhankelijk): Sduitopening 0,017 - 0,019 inch (bijv. spuittip 517) / Druk 80 - 140 bar. Correcte instellingen in het werk bepalen door middel van een proefvlak. Na een droogtijd van ca. 8-12 uur kan een tweede laag worden aangebracht. Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water.

BELASTBAARHEID EN SCHROBVASTHEIDSKLASSE

Wanneer muurverf wordt toegepast op (makkelijk) bereikbare ondergronden, kunnen door aanraking en reiniging glanzende plekken ontstaan. Vervuiling dient bij voorkeur gereinigd te worden door inspuiting met lauw, schoon water. Eventueel kan hieraan een mild schoonmaakmiddel worden toegevoegd. Droging middels deppen met een schone, pluisvrije doek. Hiermee worden glanzende plekken zover als mogelijk voorkomen. Gebruik in geen geval een microvezeldoek. Bij reinigen en/of drogen middels wrijven ontstaan per definitie glanzende plekken.

De schrobvastheidsklasse wordt bepaald na minimaal 1 maand droging.

VEILIGHEID

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van muurverven de ogen, mond, neus en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikolith Pearlcoat in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

PRESTATIES

CERTIFICERINGEN

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling	Fabrieksmatig samengestelde afbouwverf op basis van een hoogwaardig "Strikoxan" dispersiebindmiddel, in combina-tie met geselecteerde hulpstoffen en pigmenten voor een goede verwerkbaarheid, optimale dekking, regendichtheid en zeer hoge dampdoorlatendheid.
Substantie	Vloeistof
Eigenschappen onverwerkt product	
Schrobklasse	Schrobklasse 1
Eigenschappen na droging/verharding	
Stofdroog na	2 uur
Overschilderbaar na	12 uur

TECHNISCHE INFORMATIE

Wateropnamecoëfficiënt	W3
Waterdampdoorlaatbaarheid	V1

GEBRUIKSTEMPERATUUR

GEBRUIKSLIMIETEN

- Strikotherm Pearlcoat met verschillende chargenummers voor gebruik onderling goed mengen.
- Bouwdelen die niet met Pearlcoat worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de afbouwverf verwijderen.
- Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan.
- Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 5° C of te verwachten vorst.
- Donkere kleuren tot een helderheidswaarde van 20% zijn mogelijk. Naarmate de kleur donkerder wordt kan het afparelende effect afnemen.
- Bij toepassing op Strikotherm COMFORT en PREMIUM gevelisolatiesystemen met kunstharsgebonden afwerking minimale helderheidswaarde 20% (minerale afwerking 30%).
- Bij toepassing op Strikotherm OPEN geventileerd pleistersysteem en Strikocem pleistersystemen op geventileerde spouw minimale helderheidswaarde 5%.
- Afwijkingen en overige toepassingen in overleg met Strikolith.
- Niet toepassen op liggende en/of glooiende geveldelen.
- Verdunning heeft nadelige effecten op het materiaal. Donkere en/of intensieve kleuren slechts minimaal verdunnen.

LEVERINGSVORM

- 5, 10 en 15 liter emmer.

VERWERKING

- Met blokkwast, roller of airless spuitapparatuur.

KLEUR

Wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

VERBRUIK

Ca. 5 m² per liter per laag.

Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode, structuur en opnemend vermogen van de ondergrond. Werkelijk verbruik in het werk te controleren.

WATERDOSERING

- Afhankelijk van applicatiemethode, verdunnen met maximaal 5% schoon leidingwater.

BEWARING

12 maand(en) na productiedatum Indien koel en vorstvrij opgeslagen.